

# Professional Grov

Mars 2019



## Produktbeskrivning

Professional Grovspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, som är avsett för ytor där stora krav på fyllighet ställs. Användes för i-spackling och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, samt för spackling på målade nermattade ytor inomhus i torra utrymmen.mm.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 4 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 30 mm.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Grovspackel är avsett för handspackling i tjocka skikt och skall överspacklas med annat finare Professional Spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare överspackling / övermålning. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** sampolymerlatex

**Kornstorlek:** Max 0,40 mm

**Densitet:** 0,9

**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Spackel

**Slipbarhet:** Lättslipat

**Kulör:** Grå

**Förpackning:** 10 liter

**Rengöring:** Söpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-eocolabel.org](http://www.nordic-eocolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00