

Professional Maskinsprutspackel

Mars 2019



Produktbeskrivning

Professional Maskinsprutspackel är ett högfyllande lättspackel speciellt utvecklat för rationell användning i högtrycksspruta. Professional Maskinsprutspackel används också för i-, skarv- och bredspackling, på tapetskarvar, puts, betong, lättbetong och gipsskivor inomhus i torra utrymen.

Genom sin speciella formulering är Professional Maskinsprutspackel mycket lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 18.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Lämplig sprututrustning: Wagners Heavy Coat 940/960, Elmyggan, Graco Mark V och X.

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmpistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,10 mm

Densitet: 1.0

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spruta

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Gråtonad

Förpackning: 14 liter

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostfritt

Sprututrustning: Wagner 940/960, El-Myggan, graco Mark V och X

Munstycke förslag: Påläggning 321-421, Skarvning 229

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009