

# Professional Medium Sprutspackel

Oktober 2019



## Produktbeskrivning

Professional Medium Sprutspackel är ett högfyllande lättspackel av allround typ, speciellt utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation. Användes för i-, skarv och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus i torra utrymmen.mm.

Genom sin speciella formulering är Professional Medium Sprutspackel även lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 18.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Medium Sprutspackel är avsett för sprutning. Lämplig sprututrustning: Wagner 940/960, El-Myggan, Graco mark X.

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Sampolymerlatex

**Kornstorlek:** Max 0,16 mm

**Densitet:** 1.0

**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Spackel

**Slipbarhet:** Lättslipat

**Kulör:** Gråtonad

**Förpackning:** 14L

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**Sprututrustning:** Wagner 940/960, El-Myggan, Graco Mark X.

**Munstycke förslag:** Påläggning 329-429, Skarvning: 229

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanden. För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00