

# Professional Pansorflex Tjockfilm Nordsjö

Januari 2014



CE

## Produktbeskrivning

Professional Pansorflex Tjockfilm är en karbonatiseringshämmande helmatt diffusionsöppen fasadfärg avsedd för utvändig målning på betong. Professional Pansorflex Tjockfilm innehåller dralonfibrer och ett elastiskt akrylbindemedel som gör att man kan täcka mindre sprickor.

## Behandling

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Betongytor ska vara genomhärdade (minst 28 dagar) inga synbara fuktfläckar får finnas vid målning. Betongen ska vara fri från cementhud och formoljor. Kontrollera först underlagets tillstånd och utarbete därefter ett behandlingsförslag. Tjockfilmsmålningen skall efterbehandlas med Professional Pansorflex Tunnfilm.

## Målning

1. Sugande och kritande ytor bör efter avborstning grundas med Murtex Pansorflex Facadgrund
2. Färdigmåla 2 gånger med Professional Pansorflex Tjockfilm

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande. Måla ej när yltemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymer  
**Torktid 23°C 50% RF:** 10 timme  
**Övermålningbar 23°C 50% RF:** 12 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 2-3 m<sup>2</sup>/l  
**Förpackning:** 10 liter  
**Baser:** Vit  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/c):** 40/l Innehåller Max 5/l

## Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00