

Tinova Premium Exterior+

Mars 2016



Tinova Premium Exterior+ framhäver ytans trästruktur och ger samtidigt täckfärgens jämna yta på gamla och nya träfasader. Används Tinova Premium Exterior+ i system med Tinova Wood Base Oil och Tinova Primer Exterior resulterar det i en livslängd på upp till 14 år.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Premium Exterior+

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior
4. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Premium Exterior+.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Premium Exterior+. Vid behov grunda först med Tinova Primer Exterior.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat/Alkyd
Glans: 25
Dammtorr 23°C 50% RF: 1 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timme
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel ruller spruta
Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l
Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l
Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter
Baser: BW, BM, BC, 334 Red, 337 Black
Rengöring: Såpvalten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e): 130g/l Innehåller Max 20g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00