

Tinova Traditional Boat Varnish

Januari 2016



Produktbeskrivning

Tinova Traditional Boat Varnish är en högblank, väderbeständig klarlack för in och utvändig lackering av trädetaljer.

Behandling

Lacken omröres väl. Ytan ska vara ren och torr. Nytt trä grundas med Tinova Traditional Boat Varnish och strykes därefter 2-3 gånger med Tinova Traditional Boat Varnish. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna. Klarlackering av fönstersnickerier utvändigt ska undvikas. Tidigare lackerat trä rengöres, mattslipas och strykes 1-2 gånger. Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus

Bindemedel: Uretanalkyd

Glans: Högblank 90

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 10 timmar, Övermålningsbar 10 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pense, Roller

Färgåtgång: 8-10 m²/lit

Förpackning: 0,5 och 1 liter

Rengöring: Såpvalten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/e)400g/l Innehåller Max 399g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009