

# Tinova Traditional Primer Exterior

Januari 2016



## Produktbeskrivning

Tinova Traditional Primer Exterior är en alkydgrundfärg. Tinova Traditional Primer Exterior har en god inträngning och vidhäftning till nytt eller tidigare målat trä. Tinova Traditional Primer Exterior förhindrar fuktupptagningen i träet.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

## Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Traditional Primer Exterior gäller inte Tinova VX 2 in 1 Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger

## Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Traditional Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior. Punkt 3 gäller inte när man skall färdigmåla med Tinova VX 2 in 1 Exterior
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Modifierad alkydolja  
**Dammtorr 23°C 50% RF:** 6 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 16 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Alifatnafta  
**Verktyg:** Pensel roller  
**Färgåtgång:** 4-8m<sup>2</sup>/l  
**Förpackning:** 1, 2,5, 5 och 10 liter  
**Rengöring:** Alifatnafta  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/d)**300g/l Innehåller Max 299g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Den här deklarationen gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00