

Tinova Wood Base Oil BPR

Januari 2020



Produktbeskrivning

Tinova Wood Base Oil BPR är en icke filmbildande grundningsolja som tränger in träet och motverkar fukt upptagning samt minskar risken för sprickor. Endast för användning ovan mark som förebyggande behandling på trä mot rötsvamp och blånadssvamp. Får endast användas i användningsklass 2 och 3 enligt EN 335. All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåts. Behandlat trä ska övermålas efter 24h. Målade ytor skall underhållas regelbundet.

Tinova Wood Base Oil BPR är ett Träskyddsmedel (PT8). BPR-reg. nr 5402.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil BPR på alla trärena ytor. Rekommenderad mängd 200g/m² (5 m²/l) Applicera 2-3 lager tills träet är mättat.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior vid övermålning av Nordsjö's Täckfärger utom Pro VX 2in1 och Nordsjö's lasyrer
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's Täckfärger för träskydd.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Mögeltvätt enligt levrentörens anvisningar. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor samt kapytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil BPR. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior. Gäller inte när man skall färdigmåla med Nordsjö's Täckfärger utom Pro VX 2in1 och Nordsjö's lasyrer.
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's Täckfärger eller Lasyrer.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Modifierad alkydolja

Dammtorr 23°C 50% RF: 4 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timmar (skall övermålas)

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: Nymålning 5m²/l (200g/m²)

Förpackning: 1, 2,5 och (10L, ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK)

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.

Använd ej inomhus med undantag för utvändiga fönsterkarmar och ytterdörrar. Använd ej på trä som kan komma i direkt kontakt mat eller foder.

Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.