

# Tinova Wood Base Oil

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Tinova Wood Base Oil är en flytande träskyddsprodukt, som används mot rötsvamp och blånadssvamp på trä. För bestrykning och sprutapplicering. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts. Behörighetsklass 3. Reg nr 5088. Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Undvik därför spill vid behandling. Behandlat trä ska övermålas. Målningen ska underhållas. Tinova Wood Base Oil är en icke filmbildande grundningsolja som tränger in i träet och hindrar fuktupptagning, och minskar risken för sprickor och andra negativa effekter.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

## Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior gäller inte Tinova VX 2 in 1 Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger

## Ommålning

1. Ytan tvättas med Orginal Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Orginal Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior. Gäller inte när man skall färdigmåla med Tinova VX 2 in 1 Exterior
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte

direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

## TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Modifierad alkydolja  
**Dammtorr 23°C 50% RF:** 4 timme  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 24 timme  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** vatten  
**Verktyg:** Pensel roller spruta  
**Färgåtgång:** Nymålning 4,5-5,5m<sup>2</sup>/l  
**Förpackning:** 1, 2,5 och 10 liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**Hälsa o Miljö**  
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivningsbart i icke-säljande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. © AkzoNobel 2009