

BASE

Biotsiidne kaitsekrunt

- Sisaldab biotsiide
- Imendub sügavale puidu pinda
- Tagab hea nakke järgnevale pinnakattele
- Aitab ennetada seenhaigusi ja vältida kahjureid puidus



TOOTE OMADUSED

Värvitu puidukaitsekrunt nii Pinotex puidukaitsevahendite kui ka teiste puidu-värvide kasutamisel. Imendub sügavale, tagab hea nakke ning ennetab seenhaiguste (hallitus, puidusine, mädanik) levikut puidus. Koos lahusti imendumisega puitu satuvad bioaktiivsed toimeained ka puidu sügavamatesse kihtidesse. Pinotex Base on lahustit sisaldav kasutusvalmis puidukonservant, mis sobiv nii koduseks kui ka professionaalseks kasutamiseks.

KASUTUSKOHT

Kõik tugi- või piirdekonstruktsioonid, palkehitud, fassaadid, avatäited, terrassid jm uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad välistöödel.

ALUSPIND

Sobib nii saetud kui hõõveldatud puitpinna immutamiseks. Ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 20%.
- Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna-puhastamise meetod (vt Eriettevalmistust nõudvate pindade eeltöötlemine). Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Parema nakke tagamiseks eemaldada pinnalt mehhaaniliselt tugevakiulise harjaga või pestes vana lahtine puidukaitsevahendi kiht, samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidukiht.
- Pinnal olev vana värv (nt õli-, alküüd- või lateksvärv) eemaldada täielikult kas mehhaaniliselt (kaabits, tugev hari), termiliselt (soojaõhupuhur, infrapunane kiirgus) või keemiliselt (värvieemaldusvahend). Sellega tagatakse ühtlane värvitoon hilisemal pinna töötlemisel puidukaitsevahendiga.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsiingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metallidetailid kasutades tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.
- Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras ning drenaaz toimiks tõrgeteta.

KRUNTIMINE

- Enne järgnevat pinnatöötlust veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
- Maksimaalse kaitseefekti ja ühtlase tooni tagamiseks kruntida uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad 1-2 korda värvitu biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex Base. Kattevärvimine teostada peale 12-24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna kruntimine teha võimalikult varases etapis. Värvimisega hilinemisel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevaldal halveneb värvi nake puidu pinnaga.

LÕPPVIIMISTLUS

- Enne kattevärvimist veenduda, et krunditud pind oleks piisavalt kuiv.
- Kattevärvimine teostada 2 kihis sobiliku puidukaitsevahendiga Pinotex tootevalikust või 2 kihis puiduvärviga.

SOOVIKUD VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne kasutamist ja töö käigus puidukaitsevahendit hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintsli.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...30°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Erilist tähelepanu pöörata pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/või päikesekiirgusega.
- Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välisööd
Sideaine	Alküüd
Tihedus	0,82 ± 0,02 kg/l
Kuivaine sisaldus	7 ± 2%
Värvus	Ei sisalda pigmente
Kuivamisae (23°C / 50% RH)	Ülevärvitav 24 h pärast
Katvus	4,5-5,5 m ² /L (146-178 g/m ²)
Vedeldi	Lakibensiin Solve W
Töövahend	Pintsel, sissekastmine
Töövahendite puhastamine	Lakibensiin Solve W
Säilivusaeg suletud tehasetaras	2 aastat
Toote säilitamine	Suletud taaras, temp.+5...35°C
Pakend	1 L / 3 L / 10 L

ERIETTEVALMISTUST NÕUDVATE PINDADE EELTÖÖTLEMINE

- Määratud pind puhastada soovitatult kuivalt harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi eemaldada leeliselise puhastusvahendiga Cleaner, loputada seejärel pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt, kasutades selleks niisket harja, käsna või kaabitsat. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga Bio-Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Varjatud puitkonstruktsioonid immutada küllastumiseni biotsiidse immutusvahendiga Pinotex Impru. Immutatud pind ei ole mõeldud ülevärvimiseks.
- Niiskes keskkonnas olevad puitpinnad kruntida biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex Base või Pinotex Wood Primer, seejärel katta vastava pinnakattega Pinotex'i tootevalikust.
- Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga).
- Metalldetailid. Laudise kinnitamiseks eelistada tšingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailid puhastada terasharja või lihvpaperiga roostest, seejärel kruntida värviga Professional Traditional Metal Primer või Hammerite No.1 Rustbeater.

TÖÖOHUTUS

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Biotsiidi turustusluba nr EE-2012-0014. Loa omanik: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Holland. Vedelik. Kasutusala: konservandid – TL8. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamishendiga.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidatena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.