

GRANDE

Spetsiaalselt palkpinnale

- Suurepärase nake ja vastupidavus
- Toimeained takistamaks hallituse levikut
- Sisaldab UV-filtrit
- Väga vähese lõhnaga



TOOTE OMADUSED

Poolläbipaistev puidukaitsevahend, mis on välja töötatud spetsiaalselt palkpindasid silmas pidades. Toode sisaldab patenteeritud hübriidsideaine kombinatsiooni, mis imendub sügavale puitu, tagades suurepärase nake ning vastupidavuse põhjamaises kliimas. Sisaldab UV-filtrit, mis suurendab vastupidavust päikesekiirgusele ning toimeainet takistamaks hallituse levikut pinnal. Väga vähese lõhnaga.

KASUTUSKOHT

Toode sobib uute või varem puidukaitsevahendiga töödeldud ümar-, tahutud-, frees- ja liimpalk hoonete fassaadide, räästaste ja piirdelementide viimistlemiseks välistööl. Sobib samuti hõõveldatud ja peensatud puitpindadele.

ALUSPIND

Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud erinevad vertikaalsed palkpinnad. Sobib ka hõõveldatud ja peensatud puitpindadele. Ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks ning horisontaalsetele puitpindadele.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinusussentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.
- Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna-puhastamise meetod (vt Eriettevalmistust nõudvate pindade eeltöötlemiseks). Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Parema nake tagamiseks eemaldada pinnalt mehhaaniliselt tugevakiulise harjaga või pestes vana lahtine puidukaitsevahendi kiht, samuti pisut lagunenuid või halliks värvunud puidukihti.
- Varem õlitatud pinna puhul eemaldada vana õli kiht pesuainega Pinotex Terrace Cleaner.
- Pinnal olev vana värv (nt õli-, alküüd- või lateksvärv) eemaldada täielikult kas mehhaaniliselt (kaabits, tugev hari), termiliselt (soojaõhupuhur, infrapunane kiirgus) või keemiliselt (värveemaldusvahend). Sellega tagatakse ühtlane nake ja värvitoon hilisemal pinna töötlemisel puidukaitsevahendiga.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tšingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutades tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.
- Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras ning drenaaž töötaks tõrgeteta ning puit minimaalselt 30 cm kõrgusel maapinnast.

KRUNTIMINE

- Enne järgnevat pinnatöötlust veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
- Maksimaalse kaitseefekti ja ühtlase tooni tagamiseks kruntida uued või vana värvist puhastatud puitpinnad üks kord värvitu veepõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Wood Primer või lahustipõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Base. Kattevärvimine teostada mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
- Eriti hoolikalt töödelda ristlõike otsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna kruntimine teha võimalikult varases etapis. Viimistlemisega hilinemisel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb puidukaitsevahendi nake puidu pinnaga.

LÕPPVIIMISTLUS

- Enne kattevärvimist veenduda, et krunditud pind oleks piisavalt kuiv.
- Kattevärvimine teostada 2 kihis puidukaitsevahendiga Pinotex Grande.
- Varem tootega Pinotex Grande kaetud pinna uuendamiseks piisab ühest kattekihist, kui pinnal puuduvad nähtavad kahjustused.
- Lõplik toon tuleb esile peale pinna kuivamist. Toonitäpsus oleneb pealekandmisviisist, kihi paksusest ja puuliigist.
- Iga järgnev kattekiht muudab värvitooni tumedamaks, läikivamaks ning kestvamaks.
- Välispinnadel ei soovitata kasutada ainult värvitut toodet, sest olematu pigmendisisalduse tõttu puudub vastupanuvõime päikesekiirgusele. Vastupidavuse päikesekiirgusele annab pigmendi lisamine.
- Värvitu Pinotex Grande on mõeldud kasutamiseks toonimisalusena.

SOOVIKESKSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne töö alustamist katta kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidukaitsevahendi pritsmete eest.
- Enne kasutamist ja töö käigus puidukaitsevahendit hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintsli.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...25°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80%. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.
- Puidukaitsekrundiga Pinotex Wood Primer või Pinotex Base puitpinna ülekül-lastamisel halveneb nake järgneva puidukaitsevahendi kihiga.
- Pinotex Grande toonid on omavahel segatavad.
- Tagamaks ühtlast värvitooni on suurte pindade katmisel soovitatav segada vajalik kogus toodet kokku ühte nõusse.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Erilist tähelepanu pöörata pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/või päikesekiirgusega. Ühtlase värvitooni tagamiseks võib kogu töödeldud pinna toote pinnalekandmisele järgneva 10-20 minuti jooksul kuiva pintsliga üle käia.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välitööd
Sideaine	Alküüdemulsioon (AWB) / akrüül
Tihedus	1,02-1,03 kg/l
Kuivaine sisaldus	50-52%
Värvikaart	Nordic Colours, Traditional Colours
Kuivamisaeg (23°C / 50% RH)	Tolmukuiv 2 h pärast Ülevärvitav 8 h pärast
Katvus (üks kiht)	Saetud puit 5-7 m ² /l (150-205 g/m ²) Hööveldatud puit 10-12 m ² /l (85-105 g/m ²)
Vedeldi	Vesi
Töövahend	Pintsel
Töövahendite puhastamine	Vesi
Säilivusaeg suletud tehasetaras	2 aastat
Toote säilitamine	Suletud taras, temp. +5...35°C
Pakend	1 L / 10 L

- Ristlõike otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Poolläbipaistvate toodetega on soovitatav vältida kohtparanduste tegemist, kuna need võivad jääda näha.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada kohe peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Vältida tootega Pinotex Grande kaetud pindade sattumist otsesesse kokkupuutesse happelist või leeliselist reaktsiooni andvate pindadega (näit lõpuni kuivamata krohv), mille tulemusel võib kannatada saada pigменти siduv sideaine.
- Eksploataatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastamist loputada pinda puhta veega.
- Keskkonnakaalutlustest lähtuvalt on looduslike pigmentide kasutamise võimalused piiratud. See omakorda põhjustab värvikile erinevat vastupidavust välistingimustes, näiteks võivad mõned erksamad toonid hoone lõunapoolsel fassaadil tuhmuda kiiremini teistest looduslike pigmentide sisaldavatest toonidest.
- Vastupidavustingimustega tutvuda www.pinotex.ee/vastupidavustingimused
- Hooldusjuhendiga tutvuda www.pinotex.ee/hooldusjuhend

ERIETTEVALMISTUST NÕUDVATE PINDADE EELTÖÖTLEMINE

- Määratud pind puhastada soovitavalt kuivalt harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi eemaldada leeliselise puhastusvahendiga Cleaner, loputada seejärel pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt, kasutades selleks niisket harja, käsna või kaabitsat. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga Bio-Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Varjatud puitkonstruktsioonid immutada küllastumiseni biotsiidse immutusvahendiga Pinotex Imprä. Immutatud pind ei ole mõeldud ülevärvimiseks.
- Niiskes keskkonnas olevad puitpinnad kruntida biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex Base või Pinotex Wood Primer, seejärel katta vastava pinnakattega Pinotex'i tootevalikust.
- Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga).
- Metaldetailid. Laudise kinnitamiseks eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklaambreid. Eelnevalt töötlemata metaldetailid puhastada terasharja või lihvpaberiga roostest, seejärel kruntida värviga Professional Traditional Metal Primer või Hammerite No.1 Rustbeater.

TÖÖOHUTUS

- Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGI-TOETABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamisjuhendiga.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

- Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinoõ. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.
- EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik e) – 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes 80 g/l.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.