

Pinotex

WOOD PAINT EXTREME

Isepuhastuv puitfassaadivärv

- Vastupidavus kuni 16 aastat
- Isepuhastuv Stay Clean tehnoloogia - värske ilme aastateks
- Elastne ilmastikukindel puiduvärv välistöödeks
- Toimeained takistamaks hallituse levikut
- Toonitav laias värvigammas



TOOTE OMADUSED

Unikaalse isepuhastuva tehnoloogia ja suurepärase vastupidavusega veepõhine puitfassaadivärv. Toode sisaldab kolloidset ränidioksiidi, millest tulenevalt rikastub värvipind räni osakestega, mis omakorda parandab pinna puhastumist mustusest nt vihmaveega. Mida puhtam on värvitud pind, seda pikem on selle vastupidavus. Toode on kiirelt kuivav, hea katvusega, mugavalt pinnale kantav ning väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. Kaitseb värvitud pinda hallituse eest. Süsteemse viimistluse korral (immutus, kruntimine ja 2 pinnaviimistluskihti) tagab puitpinna pikaajalise, kuni 16 aastase kaitse ilmastikumõjude vastu. Toonitav laias värvigammas.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uue ning varem värvitud, nii saetud kui hõõveldatud puitpinna viimistlemiseks välistöötl, nt puitfassaadid, piirded, aiad, samuti krunditud metalli, tsementkiudplaadi ja betooni viimistlemiseks.

Toode on termoplastne ega sobi aknaraamide viimistlemiseks.

ALUSPIND

Sobib uue ning varem värvitud, nii saetud kui hõõveldatud puitpinna värvimiseks, samuti eelnevalt krunditud metallpinna (ka galvaniseeritud pinna), tsementkiudplaatide ning betooni viimistlemiseks.

Ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puitpinna või eelnevalt muldvärviga kaetud pinna ülevärvimiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Tööeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustusest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.
- Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna-puhastamise meetod (vt Soovitused eriettevalmistust nõudvate aluspindade eeltöötlemiseks). Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada kaabitsa, liivapaberi, kuumahõüfööni või infrapunalambiga.
- Läkiva värviga kaetud pind karestada liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklabreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutades tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.
- Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras, drenaaž töötaks tõrgeteta ning puit minimaalselt 30 cm kõrgusel maapinnast.

IMMUTAMINE

- Enne järgnevat pinnatöötlust veenduda, et puitpind oleks täielikult kuiv.
- Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks kruntida uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad üks kord värvitu veepõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Wood Primer või lahustipõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Base.
- Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal nõuetekohaselt kuivada 24 tundi. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.

KRUNTIMINE

- Järgnevalt kruntida pind 1 kihi värviga Pinotex Wood Paint Primer. Kruntvärv kasutamine aitab takistada niiskuse tungimist puitu ning tagab, et kattevärv nakkuks nõuetekohaselt alusega.
- Puitpinna immutamine ning kruntimine tuleb teha võimalikult varajases etapis vältimaks viimistlemata puidu jäämist ilmastiku meelevalda.
- Eelnevalt läikiva värviga (nt õli- või õli-alküüdvärviga) kaetud pind või kuni puhta puiduni puhastatud varem värvitud pind kruntida 1 kihi värviga Pinotex Wood Paint Primer.

LÕPPVIIMISTLUS

- Enne kattevärvimist veenduda, et krunditud pind oleks piisavalt kuiv.
- Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis värviga Pinotex Wood Paint Extreme.
- Varem akrüül- või lateksvärviga värvitud puitpind pesta puhtaks, seejärel värvida tootega Pinotex Wood Paint Extreme 1-2 kihis.
- Puitpinna värvimisel eelistada töövahendina pintslit.
- Krunditud metallpind, tsementkiudplaat või betoonpind värvida 2 kihis värviga Pinotex Wood Paint Extreme.
- Värv Pinotex Wood Paint Extreme on kasutusvalmis. Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Esimest kihti võib vajadusel vedeldada puhta veega (kuni 10% mahust), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välitööd
Sideaine	Akrüül
Läige (Gardner, 60°)	Poolmatt
Tihedus	1,2 +/- 0,05 kg/l
Kuivaine sisaldus	41 +/- 2 %
Toonimine	Acomix toonimissüsteem
Baastoonid	BW (valge), BM, BC
Kuivamisae (23°C / 50% RH)	Tolmukuiv 1 h pärast Ülevärvitav 2 h pärast
Katvus (üks kiht)	Saetud puit 4-6 m ² /l Hööveldatud puit 8-10 m ² /l
Vedeldi	Vesi
Töövahend	Pintsel, rull
Töövahendite puhastamine	Vesi
Säilivusaeg suletud tehaseaaras	3 aastat
Toote säilitamine	Suletud originaalpakendis, temp. +5...35°C
Pakend	1 L / 2,5 L / 10 L

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne töö alustamist katta kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid värvipriitmetest eest.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintslit.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitselahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...25°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes.
- Tagamaks ühtlast värvitooni on suurte pindade katmisel soovitatav segada vajalik kogus toodet kokku ühte nõusse.
- Toodet kanda pinnale pideva kihina puusüü suunas. Erilist tähelepanu pöörata pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/või päikese kiirgusega.
- Suured pinnad värvida ilma katkestusteta. Katkestusi teha üksnes nurkades.
- Kihide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada.
- Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Eksploataatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastamist loputada pinda hoolikalt puhta veega.
- Keskkonnakaalutlustest lähtuvalt on looduslike pigmentide kasutamise võimalused piiratud. See omakorda põhjustab värvikile erinevat vastupidavust välisingimustes, näiteks võivad mõned erksamad toonid hoone lõunapoolsel fassaadil tuhmutada kiiremini teistest looduslike pigmentide sisaldavatest toonidest.

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidena toodete ja töömeetodide valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

ERIETTEVALMISTUST NÕUDVATE PINDADE EELTÖÖTLEMINE

Määratud pind puhastada soovitatavalt kuivalt harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi eemaldada leeliselise puhastusvahendiga Sadolin Bio-Cleaner, loputada seejärel pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.

Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt, kasutades selleks niisket harja, käsna või kaabitsat. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga Sadolin Bio-Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.

Varjatud puitkonstruktsioonid immutada küllastumiseni biotsiidse immutusvahendiga Pinotex Impru. Immutatud pind ei ole mõeldud ülevärvimiseks.

Niiskes keskkonnas olevad puitpinnad kruntida biotsiidse puidukaitsesüsteemiga Pinotex Base või Pinotex Wood Primer, seejärel katta vastava pinnakattega Pinotex'i tootevalikust.

Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga).

Metalldetailid. Laudise kinnitamiseks eelistada tšingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailid puhastada terasharja või lihvpaperiga roostest, seejärel kruntida värviga Professional Traditional Metal Primer või Hammerite No.1 Rustbeater.

TÖÖOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **Käitlemisel täita ohutusnõudeid!** Enne kasutamist tutvuda kasutamisujuhendiga.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/d) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes 15 g/l.

TOOTJA

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com