

BASE

Biocidinis apsauginis gruntas

- Sudėtyje yra biocidų
- Giliai įsigeria į medieną
- Užtikrina gerą paviršiaus sukibimą su apdailos medžiagų sluoksniais
- Saugo medieną nuo grybinių ydų



GAMINIO SAVYBĖS

Bespalvis apsauginis medienos gruntas skirtas naudoti prieš apdorojant paviršių „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis arba medienos dažais. Giliai įsigeria, puikiai sukimba ir saugo paviršių nuo grybinių ydų (pelėsių, pamėlynavimo, puvinio). Į paviršių įsigeriant skiedikliui kartu su juo į gilesnius medienos sluoksnius patenka ir bioaktyviosios medžiagos. „Pinotex Base“ yra paruoštas naudoti medienos konservantas, kurio sudėtyje yra tirpiklio. Skirtas tiek naudojimui namų ūkyje, tiek profesionalams.

PASKIRTIS

Visoms atraminėms konstrukcijoms ir pertvaroms, statiniams iš rąstų, fasadams, durims ir langams, terasoms ir kitiems naujiems arba seniems mediniams paviršiams, nuo kurių nuvalyti seni dažai. Lauko darbams.

PAGRINDAS

Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti.
Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėlasraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiurkščiu šepetiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinį, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepetiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

GRUNTAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai) ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį vieną kartą nugruntuoti bespalviu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“. Prieš apdorojant paviršių toliau, gruntas turi džiūti mažiausiai 12-24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Padenkite paviršių 2 sluoksniais tinkamos „Pinotex“ medienos apsaugos priemonės arba 2 kartus nudažykite medienos dažais.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Atidžiai apdorokite medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	Alkidas
Tankis	0,82 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	7 ± 2%
Spalva	be pigmentų
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	kitą sluoksniį galima dengti 24 h
Dengiamumas	4,5-5,5 m ² /L (146-178 g/m ²)
Skiediklis	vaitspiritas „Solve W“
Darbo įrankiai	teptukas, nardinimo priemonės
Įrankių valymas	vaitspiritas „Solve W“
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 3 L / 10L

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetėliu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetėliu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Liudijimas išduotas: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Scorpius 58, 2131 LR Hoofddorp, The Netherlands (Olandija). Biocido autorizacijos liudijimas Nr. (11.1)-(A-08VAP751172/B-15-97)-BSV-8215, galioja iki 2020-03-31. Skystis. Medienos konservantas (8 tipo biocidas). Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukcija.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.