

CLASSIC LASUR

Klasikinė skaidri medienos apsauga

- Išryškina natūralią medienos tekstūrą
- Gerai įsigeriantis, patogus naudoti gaminyse
- Padengia paviršių matine, bet patvaria plėvele
- Saugo paviršių nuo pelėsių ir dumblių



GAMINIO SAVYBĖS

Paruošta naudoti medinių paviršių apsaugos priemone, pagaminta taikant aplinką tausojančią AE technologiją. Gaminio sudėtyje yra veiklių medžiagų neleidžiančių plisti pelėsiams ir dumbliams, ir veiksmingai saugančių paviršių nuo atmosferos poveikio. Dekoratyvinė priemonė „Pinotex Classic Lasur“ išryškina natūralią medienos tekstūrą. Galima naudoti kartu su apsauginiu medienos gruntu.

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, stoginėms, apkalams, rąstiniams paviršiams, medienos masvyo konstrukcijoms ir kt. Ypač tinka pjautinei medienai.

PAGRINDAS

Skirta pjautinei, bet tinka ir obliuotai medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai. Lapuočių medienoje (ąžuolo, uosio ir kt.) esantys taninai (rauginės medžiagos) gali apsunkinti gaminio džiūvimą.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdoravimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkes, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigerėtų į paviršių, šiurkščiu šepetiu arba plaudami, pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinų, alکیدinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepetiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenžas.

GRUNTAIVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdoravimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai) ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia į jį vieną kartą nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ ar biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“. Paviršių dengkite praėjus ne mažiau kaip parai po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžiūvis, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant apdailos sluoksnį reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Dengkite paviršių dviem medienos apsaugos priemonės „Pinotex Classic Lasur“ sluoksniais.
- Anksčiau „Pinotex Classic Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį, blizgesnį ir patvaresnį. Gaminio tonavimas pagerina atsparumą saulės spinduliu poveikiui.
- Lauke esančių paviršių nerekomenduojama dengti vien tik bespalviu gaminiu, nes gaminys be pigmentų blogiau saugo paviršių nuo saulės spinduliu poveikio. Paviršius bus atsparesnis saulės spinduliu poveikiui, jei vietoj bespalvio gaminio bus naudojamas „Pinotex Classic Lasur“ su didesniu pigmentų kiekiu.
- Bespalvis „Pinotex Classic Lasur“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba pasirinktam atspalviui pašviesinti.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Nepartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginiu saulės spinduliu, nes intensyviai garuojant skiedikliui gaminyje gali blogai įsigeriti į paviršių.
- Skirtingus „Pinotex Classic Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio „Pinotex Classic Lasur“ (iki 30%).
- Kad viso apdorojamo paviršiaus atspalvis būtų tolygus, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	hidrolitiškai stabilizuota alkido emulsija (AWB)
Tankis	1,01 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	24-25 ± 2 % (priklauso nuo atspalvio)
Spalvų paletė	Pinotex Colour Collection
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulкės po 4 h kitą sluoksnį galima dengti po 12 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 5-8 m ² /l (125-200 g/m ²) obliuota mediena 8-12 m ² /l (85-125 g/m ²)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas, nardavimo priemonės
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 3 L / 10L

- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Kad atspalvis būtų tolygesnis, po 10–20 min. visą apdorotą paviršių galima pabrūkyti sausu teptuku.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Classic Lasur“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarmiųjų paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinklo), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį risiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švari vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkyimo priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/e) 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 50 g/l.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.