

## CLASSIC LASUR

### Klasikinė skaidri medienos apsauga

- Išryškina natūralią medienos tekstūrą
- Gerai įsigeriantis, patogus naudoti gaminyse
- Padengia paviršių matine, bet patvaria plėvele
- Saugo paviršių nuo pelėsių ir dumblių



#### GAMINIO SAVYBĖS

Paruošta naudoti medinių paviršių apsaugos priemonė, pagaminta taikant aplinką tausojančią AE technologiją. Gaminio sudėtyje yra veiklių medžiagų neleidžiančių plisti pelėsiams ir dumbliams, ir veiksmingai saugančių paviršių nuo atmosferos poveikio. Dekoratyvinė priemonė „Pinotex Classic Lasur“ išryškina natūralią medienos tekstūrą. Galima naudoti kartu su apsauginiu medienos gruntu.

#### PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, stoginėms, apkalams, rąstiniams paviršiams, medienos masvyo konstrukcijoms ir kt. Ypač tinka pjautinei medienai.

#### PAGRINDAS

Skirta pjautinei, bet tinka ir obliuotai medienai.  
Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigerėtų į paviršių, šiurkščiu šepetiu arba plaudami, pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinį, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepetiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

#### ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį vieną kartą įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ ar biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Base BPR“. Paviršių dengkite praėjus ne mažiau kaip parai po gruntuavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžiūvęs, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

#### GAUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant apdailos sluoksnį reikia palaukti, kol grūntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Dengkite paviršių dviem medienos apsaugos priemonės „Pinotex Classic Lasur“ sluoksniais.
- Anksčiau „Pinotex Classic Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį, blizgesnį ir patvaresnį. Gaminio tonavimas pagerina atsparumą saulės spindulių poveikiui.
- Lauke esančių paviršių nerekomenduojama dengti vien tik bespalviu gaminiu, nes gaminyse be pigmentų blogiau saugo paviršių nuo saulės spindulių poveikio. Paviršius bus atsparesnis saulės spindulių poveikiui, jei vietoj bespalvio gaminio bus naudojamas „Pinotex Classic Lasur“ su didesniu pigmentų kiekiu.
- Bespalvis „Pinotex Classic Lasur“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba pasirinktam atspalviui pašviesinti.



## TECHNINIAI DUOMENYS

|                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis                                     | lauko darbams                                                                             |
| Rišiklis                                      | hidrolitiškai stabilizuota alkido emulsija (AWB)                                          |
| Tankis                                        | 1,01 ± 0,02 kg/l                                                                          |
| Sausųjų medžiagų kiekis                       | 24-25 ± 2 % (priklauso nuo atspalvio)                                                     |
| Blizgumas (obliuota mediena)                  | Matinis                                                                                   |
| Gamykliniai atspalviai                        | „Oregonas“, „Tikmedis“, „Riešutas“, „Raudonmedis“, „Palisandras“, „Šermukšnis“, „Puriena“ |
| Tonavimas                                     | „Acomix“ tonavimo sistema, bespalvis bazinis atspalvis                                    |
| Spalvų paletė                                 | Pinotex Colour Collection                                                                 |
| Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)                | nekimba dulksė po 4 h<br>kitą sluoksnį galima dengti po 12 h                              |
| Dengiamumas (1 sluoksnis)                     | pjautinė mediena 5-8 m²/l (125-200 g/m²)<br>obliuota mediena 8-12 m²/l (85-125 g/m²)      |
| Skiediklis                                    | Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.                                       |
| Darbo įrankiai                                | teptukas, nardinimo priemonės                                                             |
| Įrankių valymas                               | vanduo                                                                                    |
| Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė | 3 metai                                                                                   |
| Laikymo sąlygos                               | uždaroje taroje, temp. +5...35 °C                                                         |
| LOJ kiekis                                    | Maks. 50 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokia gaminyje (A/e pogr.) - 130 g/l)      |
| Pakuotė                                       | 1 L / 3 L / 10L                                                                           |

## PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui gaminys gali blogai įsigerti į paviršių.
- Skirtingus „Pinotex Classic Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio „Pinotex Classic Lasur“ (iki 30%).
- Kad viso apdorojamo paviršiaus atspalvis būtų tolygus, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai apdorokite drėgmės labiausiai veikiamas vietas (pvz., lentų galus). Kad atspalvis būtų tolygesnis, po 10–20 min. visą apdorotą paviršių galima pabraukti sausu teptuku.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Classic Lasur“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarminių paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį rišiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švari vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.

## DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį konteinere į šalininkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

## GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Baltics AS“, Estija.

## ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760  
pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.