

EXTREME LASUR

Pagrindinės savybės

- Savaime nusivalanti pusskaidrė medienos apsaugos priemonė
- Patvarumas iki 12 metų
- Savaiminio valymosi technologija „Stay Clean“ – gražus vaizdas ilgam
- Hibridinė technologija – netrūkinėja ir nesilupa
- Saugo paviršių nuo pelėsių ir dumblių
- Su UV filtru

GAMINIO SAVYBĖS

Unikalios savaiminio valymosi technologijos, pirmos klasės atsparumo vandeninė pusskaidrė medienos apsaugos priemonė. Gaminys yra koloidinio silicio dioksido, kurio hidrofilinės savybės pagerina savaiminį paviršiaus valymą, pavyzdžiui, lyjant. Kuo dažytas paviršius švaresnis, tuo ilgiau jis lieka patvarus. Gaminys padengia paviršių pusiau matine elastinga, nešvarumus atstumiančia ir ilgai elgtis apsaugine plėvele, kuri neskilinėja ir nesilupa. Su UV spindulių filtru, pagerinančiu atsparumą saulės spinduliams, ir veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis dažytą medieną nuo peljimo. Apdorojant paviršių sistemškai (įmirkomasis gruntuavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai) užtikrinama ilgalaikė – iki 12 metų trukmės medinio paviršiaus apsauga nuo atmosferos poveikio.

PASKIRTIS

Mediniai fasadai, pertvaros, tvoros ir kiti nauji arba anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdoroti paviršiai lauke. Ypač tinka obliuotai medienai.

PAGRINDAS

Puikiai tinka obliuotam mediniam paviršiui, ant kurio geriausiai išryškėja pusiau skaidri gaminio plėvelė. Tinka ir pjautinei medienai dažyti. Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgno.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šluokščiū šepetiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildęjus medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną dažų (altiejinių, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šluokščiū šepetiu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone).
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.



ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiovusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį vieną kartą bespalviu vandeniniu biocidiniu gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Base BPR“. Paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntuavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu gruntu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

GAUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiovęs.
- Denkite paviršių 2 medienos apsaugos priemonės „Pinotex Extreme Lasur“ sluoksniais.
- Anksčiau „Pinotex Extreme Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Su kiekvienu apdailos sluoksniu atspalvis darosi tamsesnis, blizgesnis ir ilgai amžiškesnis.
- Lauke esančių paviršių nerekomenduojama dengti vien tik bespalviu gaminio, nes gaminys be pigmentų blogiau saugo medieną nuo saulės spindulių poveikio. Gaminio tonavimas pagerina jo atsparumą saulės spindulių poveikiui.
- Bespalvis „Pinotex Extreme Lasur“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba pasirinktam atspalviui pašviesinti.

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad apsaugotumėte juos nuo aptaškymo medienos apsaugos priemone.
- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai pamaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiediklį (vandenį), gaminys gali blogai įsigerti į medieną.
- Skirtingus „Pinotex Extreme Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinkta atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio gaminio iki 30 %.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai apdorokite drėgmės labiausiai veikiamas vietas (pvz., lentų galus).



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Akrilas / alkidas
Tankis	1,1 +/- 0,1 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	32–34 +/- 2 % (priklauso nuo atspalvio)
Blizgumas (obliuota mediena)	Pusiau matiniai
Gamykliniai atspalviai	„Oregonas“, „Tikmedis“, „Ryto rūkas“, „Sniegas“, „Palisandras“, „Pilkas akmuo“, „Puriena“
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, bespalvis bazinis atspalvis
Dažų paletė	„Pinotex Colour Collection“
Džiūvimo laikas (23°C / 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 4 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 5–8 m ² /l (140–220 g/m ²) Obluota mediena 9–12 m ² /l (90–120 g/m ²)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankis	Teptukas
Darbo įrankių valymas	Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
Laikymo trukmė neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
LOJ kiekis	Maks. 80 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam gaminyje (A/e pogr.) - 130 g/l)
Pakuotė	1 L / 3 L / 10 L

- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Extreme Lasur“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarminių paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį rišiklį.
- Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygoms, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.

DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Baltics AS“, Estija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.