

## IMPRA PLUS

### Biocidinis įmirkomasis medienos gruntas su pigmentais

- Medienos konservantas (TL8), saugo paviršių nuo puvinio ir pamėlynavimo
- Giliai įsigeria į medieną
- Spalva – žalia

#### GAMINIO SAVYBĖS

Paruoštas naudoti vandeninis medienos konservantas. Įmirkytą paviršių saugo nuo pamėlynavimo ir puvinio (tik spygliuočių medieną). Konservantas yra žalios spalvos, papildytas vašku, todėl atstumia vandenį. Skirtas naudoti namų sąlygomis ir profesionaliajam naudojimui.

#### PASKIRTIS

Gaminys tinka lauke esančioms atviroms ir paslėptoms medinėms konstrukcijoms įmirkyti, taip pat medinėms šiltnamių konstrukcijoms apsaugoti. Tinka stulpams, sijoms, juodgrindėms, gegnėms, spariniams ir kitoms medinėms konstrukcijoms iš naujos arba senos, bet nepažeistos medienos įmirkyti, kai nereikalinga dekoratyvinė apdaila. Gaminį galima naudoti arti augalų. Įmirkomasis gruntas naudojamas tik virš žemės paviršiaus esantiems mediniams paviršiams (pagal EN 335 standarto 2 ir 3 klasę), nesiliečiantiems su gruntu ar vandeniu. Netinka naudoti patalpose.

#### PAGRINDAS

Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti.  
Apribojimas: netinka sodo baldams, grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška, nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo) ir neapaugusi dumbliais. Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20 % drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai). Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute). Pašalinkite nuo paviršiaus puveles.
- Anksčiau dažytą, lakuotą arba medienos apsaugos priemone padengtą paviršių prieš įmirkant reikia nušlifuoti iki grynos medienos.
- Prieš naudodami priemonę, pasirūpinkite žemės paviršiaus apsauga, pavyzdžiui, uždenkite jį plastikine plėvele.
- Medinės detalės rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš apdorojant medieną, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.



#### ĮMIRKYMAS

- Prieš pradėdami darbą perskaitykite priemonės saugos informaciją.
- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia. Rekomenduojama dengti tik teptuku.
- Gaminį „Pinotex Impira Plus“ padenkite paviršių teptuku 1–3 sluoksniais, litru priemonės reikia padengti 5–6 m². Prieš dengdami paviršių kitu sluoksniu, palaukite, kol pirmasis išdžiū (esant normalioms oro sąlygoms paprastai tai trunka 2–6 valandas).
- Konservantas saugo nuo pamėlynavimo ir puvinio tik tuo atveju, jei mediena padengiama reikiamu jo kiekiu ir gerai išdžiūsta.
- Gaminyje yra vaško, suteikiančio jam vandenį atstumiančių savybių, todėl kitą sluoksnį denkite, kai ankstesnis sluoksnis bus visiškai išdžiūvęs, arba vėliau, jei praėina daugiau laiko, pirmiausia patikrinkite, ar konservantas įsigeria į paviršių.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus, nes per juos drėgmė į medieną patenka greičiausiai.

#### GAUTINĖ APDAILA

- Gaminį „Pinotex Impira Plus“ įmirkytas paviršius lieka žalios spalvos, jis nedažomas ir neapdorojamas kitomis medienos apsaugos priemonėmis.
- Jei paviršius vėliau bus dažomas, rekomenduojama jį įmirkyti bespalviu apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba „Pinotex Base BPR“.

#### DENGIMO IR SANDĖLIAVIMO REKOMENDACIJOS

- Gaminį ant paviršiaus tepkite tolygiu sluoksniu. Neapšaukite aplinkinių paviršių, pavyzdžiui, augalų, mūro, stiklo ir pan. Aptaškytas vietas reikia nedelsiant nuvalyti (kol gaminys dar neišdžiūvo) vandeniu ir valikliu. Jei gaminį aptaškomi augalai, juos reikia nedelsiant nuplauti vandeniu.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigeri į medieną.
- Neapdorokite medienos, jei oras drėgnas arba gali pradėti lyti, konservantui nespėjus išdžiūti.
- Darbo įrankius plaukite iškart po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechanškai.
- Laikykite saugioje vietoje sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje +5–30 °C temperatūroje, atokiai nuo maisto produktų. Po naudojimo pakuotę kruopščiai uždarykite. Kad gaminys neišsilytų, jį laikykite ir transportuokite vertikaliaje padėtyje.



## TECHNINIAI DUOMENYS

|                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis                                        | lauko darbams                                                                             |
| Spalva                                           | žalia                                                                                     |
| Džiūvimo laikas<br>(23 °C, 50 % sant. drėgn.)    | kitą sluoksnį galima dengti po 2–6 val.                                                   |
| Dengiamumas                                      | 5–6 m <sup>2</sup> /l                                                                     |
| Skiediklis                                       | paruošta naudoti, skiesti nereikia                                                        |
| Darbo įrankiai                                   | teptukas                                                                                  |
| Įrankių valymas                                  | vanduo                                                                                    |
| Laikymo uždaroje gamyklinėje<br>pakuotėje trukmė | 36 mėn.                                                                                   |
| Gaminio laikymas                                 | uždaroje originalioje pakuotėje,<br>temp. +5...30 °C                                      |
| LOJ kiekis                                       | Maks. 75 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis<br>tokiame gaminyje (A/e pagr.) - 130 g/l) |
| Pakuotė                                          | 2,5 L / 5 L                                                                               |

## DARBO SAUGA

**PATEKUS Į AKIS:** išimti kontaktinius lęšius, ne mažiau kaip 10 minučių plauti akis švariu vandeniu, vokus laikant atmerktus. Jei akių sudirgimas neišnyksta: kreiptis į gydytoją. **ĮKVĖPUS:** nukentėjusįjį perkelti į gryną orą. Nukentėjusįjį laikyti šiltai ir netrikdyti. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, kvėpuoja nereguliariai arba dūsta, reikia atlikti dirbtinį kvėpavimą, arba parengtas darbuotojas turi jam duoti kvėpuoti deguonies.

**PATEKUS ANT ODOS:** nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti užterštus batus. Gerai nuplauti odą vandeniu su muilu arba naudoti tinkamą prausiklį. **NENAUDOKITE** tirpiklių ar skiediklių.

**PRARIJUS:** išskalauti burną ir gerti daug vandens. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Nukentėjusįjį laikyti šiltai ir netrikdyti. **NESKATINTI** vėmimo.

**PAGALBĄ TEIKIANČIŲ ASMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS:** negalima imtis jokių veiksmų, keliančių riziką žmonėms, arba be tinkamo pasirėmimo. Pagalbą teikiančiam asmeniui gali būti pavojinga gaivinti nukentėjusįjį per burną.

Šalutinis poveikis. Pirmoji pagalba nelaimingo įvykio atveju: tel. 112 arba skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ numeriu (8 5) 236 2052. Visais atvejais, jei dėl ko nors abejojama arba simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Į akis patekę skysčio pūsiai gali sukelti sudirgimą ir laikiną pažeidimą. Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą.

Rizikos mažinimo priemonės. Dirbdami su gaminiu ir šviežiai apdorota mediena, naudokite tinkamas individualias apsaugos priemones (kombinezoną, pirštines, avalynę). Neįkvėpkite garų ir aerozolio. Neapsaugoti žmonės ir gyvūnai turi būti atokiau nuo apdoroto paviršiaus mažiausiai 48 valandas arba tol, kol jis išdžius. Po naudojimo, prieš valgydami, gerdami ar rūkydami nusiplaukite rankas. Neužterškite augalų ir prieš naudodami gaminių uždenkite žuvų tvenkinius ir vandens rezervuarus. Negalima naudoti medienai, kuri gali tiesiogiai liestis su maisto produktais ar pašarais.

Biocido leidimo savininkas: „Akzo Nobel Decorative Coatings BV“, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdamas, Nyderlandai. Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5E)BPR-168 (A-08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)/A-20-75), galioja iki 2025 m. spalio 30 d. Skystis. Paskirtis: konservantai – TL8.

## SAUGOS INFORMACIJA

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. Sudėtyje yra: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono, CMIT/MIT mišinio (3:1), oktilinono (ISO), IPBC, propikonazolo (ISO). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: veikliosios medžiagos propikonazolo 2,4 g/l (0,24 masės %) CAS Nr. 60207-90-1 ir veikliosios medžiagos IPBC 9,9 g/l (0,95 masės %) CAS Nr. 55406-53-6.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Pavojingų gaminio atliekų ir neišvalytų pakuočių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, jas reikia surinkti ir sunaikinti pagal teisės aktų reikalavimus.

## GAMINTOJAS

„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje.

## IMPORTUOTOJAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760, pinotex.lt@akzonobel.com



Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.