

ULTRA LASUR

Hidrofobiška pusskaidrė medienos apsaugos priemonė

- Padengia paviršių elastingu drėgmei atspariu sluoksniu, nepaslepiančiu medienos tekstūros
- Su UV filtru
- Tvirtai sukimba su mediena
- Saugo paviršių nuo pelėsių ir dumblių



GAMINIO SAVYBĖS

Dekoratyvinės medinių paviršių apdailos ir apsaugos nuo atmosferos poveikio priemonė. Medienos apsaugos priemonė su hibridiniu rišikliu (alkidinės dervos ir sėmenų aliejaus) patogiu tepimu ant paviršiaus, ji gerai sukimba su mediena ir suformuoja elastingą lako tipo dengiamąjį sluoksnį, nepaslepia medienos tekstūros. Gaminys yra vaško, todėl juo padengtas paviršius atstumia vandenį ir nešvarumus. Medienos apsaugos priemonėje esantis UV filtru padidina dangos atsparumą saulės spinduliams ir padeda išsaugoti ryškią spalvą. Tai gaminyje organinio tirpiklio pagrindu, tačiau palyginus su analogiškais gaminiais, jame yra mažiau tirpiklio (LOJ). Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis apdorotą medinį paviršių nuo pelijimo ir dumblių.

PASKIRTIS

Lauke esantiems mediniams paviršiams – fasadams, durims, langams, pertvaroms.

PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdoroti mediniai paviršiai. „Ultra Lasur“ ypač tinka obliuotai medienai, ant kurios geriausiai išryškėja laką primenantį gaminio plėvelę.

Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška, nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo).
- Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, iki 18 % drėgno.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaistiniu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti tokiais priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau sukibtų su paviršiumi, mechanškai šiurkščiu šepetiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepetiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemonė).
- Medinės lentos rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktytų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKymas

- Kad naujas lki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi. paviršius būtų kuo geriau apsaugotas ir užtikrintas tolygus jo atspalvis, paviršių reikia įmirkyti vienu skiediklinio biocidinio įmirkomojo grunto „Pinotex Base BPR“ sluoksniu.
- Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkytas paviršius turi džiūti mažiausiai 24 valandas.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių įmirkyti reikia kuo ankstesniame darbo etape. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, kitos apdailos priemonės blogiau sukibs su paviršiumi.

GALUTINĖ APDAILA

- Pirmiausia patikrinkite, ar pagrindas pakankamai sausas.
- Padenkite paviršių 2 sluoksniais medienos apsaugos priemonės „Pinotex Ultra Lasur“.
- Anksčiau „Pinotex Ultra Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti užtenka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Su kiekvienu apdailos sluoksniu atspalvis darosi tamsesnis, blizgesnis ir ilgaamžiškesnis.
- Bespalvis „Pinotex Ultra Lasur“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba pasirinktam atspalviui pašviesinti. Bespalvio gaminio galutiniame gaminyje gali būti iki 30 %.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauke esantiems paviršiams
Rišiklis	alkido derva ir sėmenų aliejus
Tankis	0,92 - 0,96 kg/l (priklauso nuo atspalvio)
Sausųjų medžiagų dalis	46 - 48% (priklauso nuo atspalvio)
Blizgumas (obliuota mediena)	pusiau blizgus
Gamykliniai atspalviai	„Oregonas“, „Tikmedis“, „Riešutas“, „Raudonmedis“, „Palisandras“, „Šermukšnis“, „Puriena“
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, bespalvis bazinis atspalvis
Spalvų paletė -	„Pinotex Colour Collection“
Džiūvimo laikas (23 °C, sant. drėgn. 50 %)	nekimba dulks po 6 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 12 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	obliuota mediena: 8–12 m ² /l (75–110 g/m ²); pjautinė mediena: 4–8 m ² /l (110–230 g/m ²)
Skiediklis	gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti nereikia
Darbo įrankis	teptukas
Darbo įrankių valymas	vaitspiritu
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	5 metai
Gaminio laikymas	uždaroje taroje, +5...35 °C temperatūroje
LOJ kiekis	maks. 315 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam gaminyje (A/a pogr.) - 400 g/l)
Pakuotė	1 L / 3 L / 10 L

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Kruopščiai išmaišykite gaminį prieš pradėdami apdoroti paviršių ir kartais pamaišykite darbo eigoje. Gaminys yra paruoštas naudoti ir jo skiesti nereikia.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai apdorokite drėgmės labiausiai veikiamas vietas (pvz., lentų galus).
- Skirtingus „Pinotex Ultra Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio gaminio „Pinotex Ultra Lasur“ (iki 30 %).
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti visą reikalingą gaminio kiekį.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, patartina bent vieną kartą padengti ir kitą jų pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina gaminiu „Pinotex Ultra Lasur“ padengtą paviršių saugoti nuo tiesioginio saulės su rūgštine ar šarminę reakciją sukeliančio paviršiaus (pvz., neišdžiūvusio tinco), nes jis gali pažeisti medienos apsaugos priemonę.
- Eksploatavimo metu užterštą paviršių valykite drungnu vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.

DARBO SAUGA

Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite gaminio instrukciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Baltics AS“, Estija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760
pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.