

# WOOD PAINT AQUA

## Vandeniniai medinių fasadų dažai

- Patvarumas iki 10 metų
- Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs medienos dažai lauko darbams
- Ilgai išlaiko atspalvį ir blizgesį
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



### GAMINIO SAVYBĖS

Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs vandeniniai medinių fasadų dažai. Greitai džiūsta, gerai dengia, patogūs naudoti, hidrofobiški, stabilios spalvos ir blizgumo. Apdorojus paviršių sistemaiškai (įmirkymas, gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai), medinis paviršius ilgam – iki 10 metų – apsaugomas nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

### PASKIRTIS

Skirti įvairiems mediniams lauko paviršiams, pavyzdžiui, mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms, taip pat gruntuotam metalui, pluoštinio cemento plokštėms ir betoniniams paviršiams dažyti.

Dažai yra termoplastiniai, todėl netinka langų rėmams dažyti.

### PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti pjautinės bei obliuotos medienos paviršiai, taip pat nu-gruntuoti metaliniai paviršiai (ir galvanizuoti), pluoštinio cemento plokštės, betoniniai paviršiai.

Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinių, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkes, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialaus paruošimo reikalaujančių paviršių apdorojimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius pašurkštinkite švitrinu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

### ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį vieną kartą nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ arba tirpikliniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“.
- Prieš apdorojant toliau, įmirkyta mediena turi džiūti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

### GRUNTAVIMAS

- Paviršių gruntuokite 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Gruntavimo dažai saugo nuo drėgmės skverbimosi į medieną ir užtikrina gerą apdailos dažų sukibimą su pagrindu.
- Medinį paviršių reikia įmirkyti ir nugruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiama nepalankių oro sąlygų.
- Blizgiais dažais (pvz., aliejiniiais arba aliejiniiais alkidiniais) nudažytus arba iki grynos medienos nuvalytus paviršius nugruntuokite 1 sluoksniu dažais „Pinotex Wood Paint Primer“.

### GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Anksčiau akriliniiais arba lateksiniiais dažais dažytą medinį paviršių švariai nuvalykite ir nudažykite 1–2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
- Nugruntuotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštės ir betoninį paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Aqua“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.



## TECHNINIAI DUOMENYS

|   |   |
|---|---|
| Paskirtis                                     | Lauko darbams   |
| Rišiklis                                      | Akrilas   |
| Blizgumas (Gardner, 60°)                      | Pusiau matiniai   |
| Tankis  | 1,13 – 1,34 +/- 0,05 kg/l (priklauso nuo atspalvio)                                     |
| Sausųjų medžiagų dalis                        | 38–44 +/- 2 % (priklauso nuo atspalvio)   |
| Tonavimas                                     | „Acomix“ tonavimo sistema   |
| Baziniai atspalviai                           | BW (baltas), BM, BC, tamsiai rudas, tamsiai žalias, geltonos ochros, švėdiškos raudonos |
| Džiūvimo laikas ( 23 °C, 50 % sant. drėgn.)   | Dulkės nekimba po 1 val.  |
| Kitą sluoksnį galima dengti po                | 4 val.  |
| Dengiamumas (vienas sluoksnis)                | Pjautinė mediena 5-7 m <sup>2</sup> /l<br>Obliuota mediena 8-12 m <sup>2</sup> /l       |
| Skiediklis                                    | Vanduo  |
| Darbo įrankiai                                | Teptukas, volelis   |
| Įrankių valymas                               | Vanduo  |
| Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė | 3 metai   |
| Gaminio laikymas                              | Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C                                       |
| Pakuotė                                       | 1 L / 2,5 L / 9 L   |

## DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptaškytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Ypač atidžiai reikia apdoroti paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu.

Gamintojas „AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje

Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760, pinotex.lt@akzonobel.com

## SPECIALAUS PARUOŠIMO REIKALAUJANČIŲ PAVIRŠIŲ APDOROJIMO REKOMENDACIJOS

- Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetėliu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švairiu vandeniu ir palaukite, kol jis nudžiūvis.
- Pelesius ir kitus organines kilmės teršalus valykite mechaniškai – drėgnu šepetėliu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, perplaukite švairiu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžiūvis.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki isotonimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius nugruntuokite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite tinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų vietų pašalinkite saksus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrekinata šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetėliu arba švitrinu popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

## DARBO SAUGA

- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.
- ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/d) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis gaminyje 70 g/l.

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.