

WOOD PAINT DUO VX+

Vandeniniai aliejiniai medinių fasadų dažai

- Patvarumas iki 12 metų
- Gruntas ir apdailos dažai kartu
- Taupo laiką ir pinigus – nereikia gruntavimo dažų
- Veikliosios medžiagos saugo medieną nuo pelijimo
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



GAMINIO SAVYBĖS

Vandeniniai medienos dažai su hibridiniu alkido ir akrilo rišikliu. Stipriai sukimba su gryna mediena, todėl paviršiaus nereikia atskirai gruntuoti. Kaip ir visais aliejiniais dažais, šiais dažais patogiau dažyti, prie jų mažiau lipna nešvarumai, dažai pasižymi geromis hidrofobinėmis savybėmis. Lyginant su klasikiniais atliejiniais dažais, „Domus VX+“ ilgiau išlaiko pradinį atspalvį ir blizgesį; juose daugiau kaip 10 kartų mažiau lakiųjų organinių junginių negu tirpikliniuose medienos dažuose. Didelis dažuose esantis sausųjų medžiagų kiekis leidžia dengiant paviršių mažesniu sluoksnių kiekiu išgauti kokybišką, atmosferos poveikiui atsparią paviršiaus dangą. Saugo nudažytą paviršių nuo pelėsių. Apdorojus paviršių sistemškai (įmirkomasis gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai), medinis paviršius ilgam – iki 12 metų – apsaugomas nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

PASKIRTIS

Mediniams fasadams ir pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms, durims ir langų rėmams dažyti.

PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti lauke esantys pjautinės ir obliuotos medienos paviršiai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams ir anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdoravimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgno.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkes, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialaus paruošimo reikalaujančių paviršių apdoravimo rekomendacijos“. Nepartartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrininiu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrininiu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdoravimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį vieną kartą nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ arba tirpikliniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“.
- Prieš toliau apdorojant, įmirkyta mediena turi džiūti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ sluoksniais.
- Anksčiau dažytą medinį paviršių švariai nuvalykite ir nudažykite 1–2 dažų „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ sluoksniais.
- Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
- Nugruntuotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštes ir betoninį paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ sluoksniais.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Duo VX+“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptašytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Ypač atidžiai reikia apdoroti paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Didelių paviršių reikia nudažyti be sandūrų. Sandūras galima daryti tik kamposose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorokite lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Alkidas / akrilas
Blizgumas (Gardner, 60°)	Pusiau blizgūs
Tankis	1,18 +/- 0,05 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	61 +/- 2 %
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema
Baziniai atspalviai	BW (baltas), BM, BC
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 6 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	12 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 4–6 m ² /l Obliuota mediena 6–8 m ² /l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

- Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švari vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švari vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priedasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.

SPECIALAUS PARUOŠIMO REIKALAUJANČIŲ PAVIRŠIŲ APDOROJIMO REKOMENDACIJOS

- Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir palaukite, kol jis nudžius.
- Pelešius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai – drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, perplaukite švari vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius nugaruntuokite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite tinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų vietų pašalinkite saks (mechaniškai arba vaitspiritu sudrekinata šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba švitrinu popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugaruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.
- ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/d) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis gaminyje 35 g/l.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.