

WOOD PAINT AQUA

Vandeniniai medinių fasadų dažai

- Patvarumas iki 10 metų
- Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs medienos dažai lauko darbams
- Ilgai išlaiko atspalvį ir blizgesį
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



GAMINIO SAVYBĖS

Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs vandeniniai medinių fasadų dažai. Greitai džiūsta, gerai dengia, patogūs naudoti, hidrofobiški, stabilios spalvos ir blizgumo. Apdorojus paviršių sistemaiškai (įmirkymas, gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai), medinis paviršius ilgam – iki 10 metų – apsaugomas nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

PASKIRTIS

Skirti įvairiems mediniams lauko paviršiams, pavyzdžiui, mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms, taip pat gruntuotam metalui, pluoštinio cemento plokštėms ir betoniniams paviršiams dažyti.

Apribojimas: dažai yra termoplastiniai, todėl netinka langų rėmams dažyti.

PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti pjautinės bei obliuotos medienos paviršiai, taip pat nu-gruntuoti metaliniai paviršiai (ir galvanizuoti), pluoštinio cemento plokštės, betoniniai paviršiai.

Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgno.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaistpiritu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėlasraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitiniu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitiniu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenžas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKymas

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių, pirmiausia reikia jį įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliniu biocidiniu įmirkuoju gruntu „Pinotex Base BPR“.
- Prieš apdorojant toliau, įmirkyta mediena turi džiūti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GRUNTAVIMAS

- Paviršių gruntuokite 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Gruntavimo dažai saugo nuo drėgmės skverbimosi į medieną ir užtikrina gerą apdailos dažų sukibimą su pagrindu.
- Medinį paviršių reikia įmirkyti ir nugaruoti kuo ankstesniame darbu etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiamą nepalankių oro sąlygų.
- Blizgiais dažais (pvz., aliejiniais arba aliejiniais alkidiniais) nudažytus arba iki grynos medienos nuvalytus paviršius nugaruokite 1 sluoksniu dažais „Pinotex Wood Paint Primer“.

Galutinė apdaila

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol nugaruotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Anksčiau akrilinais arba lateksiniais dažais dažytą medinį paviršių švariai nuvalykite ir nudažykite 1–2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
- Nugaruotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštės ir betoninį paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Aqua“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Riškis	Akrilas
Blizgumas (obliuota mediena)	Pusiau matiniai
Tankis	1,13 – 1,34 +/- 0,05 kg/l (priklauso nuo atspalvio)
Sausųjų medžiagų dalis	38–44 +/- 2 % (priklauso nuo atspalvio)
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema
Baziniai atspalviai	BW (baltas), BC (bespalvis), tamsiai rudas, tamsiai žalias, geltonos ochros, švediškos raudonos
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 1 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	4 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 5-7 m²/l Obliuota mediena 8–12 m²/l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
LOJ kiekis	Maks. 70 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiame gaminyje (A/d pogr.) - 130 g/l)
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 9 L

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptaškytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas paviršius vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.

DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

GAMINTOJAS

„AkzoNobel“ imone Europos Sąjungoje.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.