

WOOD PAINT EXTREME

Savaime nusivalantys medinių fasadų dažai

- Patvarumas iki 16 metų
- Savaiminio valymosi technologija „Stay Clean“ – gražus vaizdas ilgam
- Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs medienos dažai lauko darbams
- Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo pelijimo
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



GAMINIO SAVYBĖS

Unikalios savaiminio valymosi technologijos, itin patvarūs vandeniniai medinių fasadų dažai. Gaminyje yra koloidinio silicio dioksido, kuris papildo dažų dangą silicio dalelėmis, suteikiančiomis paviršiui savaiminio valymosi savybių, pavyzdžiui, lyjant lietuvi. Kuo dažytas paviršius švaresnis, tuo ilgiau jis lieka patvarus. Dažai greitai džiūsta, gerai dengia, lengvai dažomi, stabilus atspalvio ir blizgumo. Saugo dažytą paviršių nuo pelijimo. Apdorojant paviršių sistemiskai (įmirkymas, gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai) užtikrinama ilgalaikė – iki 16 metų trukmės medinio paviršiaus apsauga nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

PASKIRTIS

Dažai skirti lauke esantiems naujiems ir anksčiau dažytiems pjautinėms ir obliuotoms medienos paviršiams – mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms, taip pat gruntuotam metalui, pluoštinio cemento plokštėms ir betoniniams paviršiams dažyti. Apribojimas: dažai yra termoplastiniai, todėl netinka langų rėmams dažyti.

PAGRINDAS

- Nauji ir dažyti pjautinės bei obliuotos medienos paviršiai, taip pat nugruntuoti metaliniai paviršiai (ir galvanizuoti), pluoštinio cemento plokštės, betoniniai paviršiai.
- Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio paviršiams dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais medienai turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgumo.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaistiniu sudrėkinta šluoste. Nepartartina medienos valyti tokiais priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėlasraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitiniu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiužinkite švitiniu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKymas

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių, pirmiausia reikia jį vieną kartą įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Base BPR“.
- Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkytą medieną reikia džiovinti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandas.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GRUNTAVIMAS

- Nugruntuokite paviršių 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Gruntuojant dažai apsaugo nuo drėgmės skverbimosi į medieną ir užtikrina gerą apdailos dažų sukibimą su pagrindu.
- Medinį paviršių reikia įmirkyti ir nugruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiamą nepalankių oro sąlygų.
- Blizgiais dažais (pvz., aliejiniais arba aliejiniais alkidiniais) nudažytus arba iki grynos medienos nuvalytus paviršius nugruntuokite 1 sluoksniu dažais „Pinotex Wood Paint Primer“.

Galutinė apdaila

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Galutinė apdaila – 2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniai.
- Anksčiau akriliniiais arba lateksiniais dažais dažytą medinį paviršių nuvalykite, tada nudažykite jį 1–2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniais.
- Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
- Nugruntuotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštės ir betoninį paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniais.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Extreme“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.



TEHNILISED ANDMED

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Akrilas
Blizgumas (obliuota mediena)	Pusiau matiniai
Tankis	1,2 +/- 0,1 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	41 +/- 2 %
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema
Baziniai atspalviai	BW (baltas), BC (bespalvis)
Džiūvimo laikas (23°C / 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 1 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	2 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 4–6 m²/l Obliuota mediena 8–10 m²/l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Darbo įrankių valymas	Vanduo
Laikymo neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
LQJ kiekis	Maks. 15 g/l (ES leidžiamas ribinis LQJ kiekis tokiame gaminyje (A/d pogr.) - 130 g/l)
LQJ kiekis	Maks. 15 g/l (ES leidžiamas ribinis LQJ kiekis tokiame gaminyje (A/d pogr.) - 130 g/l)
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptaškytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.

DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.