

FENCE LASUR

Koksnes aizsarglīdzeklis dārza konstrukcijām

- Akcentē koksnes dabiskās tekstūras skaistumu
- Labi iesūcas koksnē, viegli klājas uz virsmas
- Piemīt viegla smarža, ātri žūst
- Sastāvā esošais vasks palielina koksnes izturību pret piesārņojumu, kā arī uzlabo tās hidrofbotāti
- Veido uz koka virsmas elastīgu un puscaurspīdīgu mitrumizturīgu pārklājuma plēvi



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Produkts ir paredzēts koksnes dekoratīvai apdarei. Satur vasku, kas palielina virsmas hidrofbotāti. Satur aktīvās vielas, kuras novērš pelējuma un ūdensaugu attīstību uz virsmas, kas ir apstrādāta ar **Pinotex Fence Lasur**.

PIELIETOJUMS

Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekļiem apstrādātām zāģētām vai smalkzāģētām koka virsmām, ārdarbiem, piem., žogiem, šķūņiem, vārtiem.

PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota zāģētas vai smalkzāģētas koka virsmas pārklāšanai. Ierobežojums – nav lietojams tādas koksnes apstrādei, ko ir sabojājušas sēnišu slimības vai kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un kvalitatīvai, tā nedrīkst būt ar sēnišu (pelējuma, trupes un zilējuma) bojājumiem. Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausiai, mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīnā samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piemēram, smilšstrūklas aparāts).
- Lai nodrošinātu labāku pielipšanu, vecā koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kas ir atlobījies, kā arī nedaudz bojātas vai pelēkas koksnes kārtā mehāniski jānoņem no virsmas, izmantojot cietsaru suku vai nomazgājot.
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai akrila krāsa) pilnīgi jānoņem mehāniski (skrāpis, cieta suka), termiski (karstā gaisa fēns, infrasarkanais starojums) vai ķīmiski (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošina vienmērīga toņa iegūšanu tālākajā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Stiprinot koka dēļu klāju, ieteicams priekšroku dot cinkotām naglām un sašraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu pienācīgi vēdināties, jumts un ūdens notekas sistēma būtu kārtībā un drenāža funkcionētu nevainojami.

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārlicinās, ka koksne ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jaunās koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtubezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa **Pinotex Wood Primer BPR** vai biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**. Virsmas krāsošana veicama ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsmas piesūcināšanas. Horizontālu virsmu apstrādes un lielāka gruntēšanas līdzekļa patēriņa gadījumā virsmas pilnīga nožušana var turpināties ilgāk par 24 stundām.
- Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēļu klāja gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas piesūcināšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. Ja krāsošana aizkavējas vai koksni ietekmē laika apstākļi, pasliktinās krāsas pielīšana pie koka virsmas.

BEIGU APDARE

- Pirms virsmas krāsošanas jāpārlicinās, ka piesūcinātā virsma ir pietiekami sausa.
- Virsmas krāsošana veicama, uzklājot uz virsmas 2 kārtas koksnes aizsarglīdzekļa **Pinotex Fence Lasur**.
- **UZMANĪBU!** Produkta tonis traukā var atšķirties no pilnīgi nožušanas koka virsmas toņa.
- Lai atsvaidzinātu virsmu, kas iepriekš ir bijusi pārklāta ar **Pinotex Fence Lasur**, pietiek uzklāt tikai vienu kārtu.
- Katra nākamā kārtā krāsas toni padara tumšāku (intensīvāku) un pārklājumu izturīgāku.



TEHNISKIE DATI

| | |
|---|--|
| Pielietojums | Ārējās apdares darbiem |
| Saistviela | Hidrolītiski stabilizēta alkīda emulsija (AWB) |
| Blīvums | 1,02 ± 0,02 kg/l |
| Sausnas saturs: | 11-14 ± 2 % (atkarībā no krāsas toņa) |
| Spīduma pakāpe (ēvelēta koksne) | Matēta |
| Toņi | Oregons, Tīkkoks, Sarkankoks, Palisandrs, Pīlādzis, Zaķkāposts |
| Žūšanas laiks (23 °C/50% RH) | Putekļneuzņēmīga pēc 2-4 stundām Var pārkrāsot pēc 8-12 stundām |
| Patēriņš (viena kārtā) | Zāģēta koksne 8-10 m ² /l (125-200 g/m ²) |
| Atšķaidītājs | Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida |
| Darbarīks | Ota |
| Darbarīku tīrīšana | Ūdens |
| Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā | 3 gadi |
| Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi | Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā |
| GOS saturs produktā | Maks. 25 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/e – 130 g/l) |
| Iepakojums | 2,5 l/10 l |

VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba gaitā koksnes aizsarglīdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu labāku koka virsmas aizsardzību, ieteicams par darbarīku lietot otu.
- **Pinotex Fence Lasur** uzklāšanai uz virsmas nav lietojams smidzinātājs.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un virsmas žūšanas laikā gaisa un virsmas mitrumam <80 %. Jāizvairās no krāsošanas vējinātā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, jo ūdens pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt produkta iesūkšanos koksnē.
- **Pinotex Fence Lasur** toņus var sajaukt savā starpā. Lai garantētu vienmērīgu krāsas toni, pārklājot lielus laukumus, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā traukā.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaši rūpīgi jāapstrādā virsmas, kas ir uzņēmīgas pret mitruma iedarbību (piemēram, apšuvuma gali).
- Koka dēļu klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Pirms koka dēļu u.c. detaļu likšanas ieteicams tās pārklāt kaut vai ar vienu līdzekļa kārtu arī apakšpusē.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc lietošanas, sausu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nedrīkst pieļaut, lai ar **Pinotex Fence Lasur** pārklātas virsmas atrastos tiešā saiskarē ar tādām virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija (piem., pilnīgi nenožuvis apmetums), jo tā rezultātā var ciest pigmentsa saistviela.
- Eksploataācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai izmantojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Augstāka mazgāšanas ūdens temperatūra paātrina virsmas attīrīšanu. Par darbarīku ieteicams lietot mikstu suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Ņemot vērā vides aizsardzības apsvērumus, dabisko pigmentu izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Tas savukārt nosaka atšķirīgu krāsas plēves noturības pakāpi āra apstākļos, piemēram, dažādi spilgtāki toņi ēkas fasādes dienvidu pusē var ātrāk izbalēt nekā citi krāsas toņi, kas satur dabiskos pigmentus.

DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medikāliem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

"Akzo Nobel Baltics AS", Igaunija.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.