

IMPRA PLUS

Pigmentēts biocīda piesūcināšanas līdzeklis koksnei

- Koksnes konservants (PV8), novērš trapes un zilējuma veidošanos
- Dziļi iesūcas koksņē
- Krāsa – zaļa



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Lietošanai gatavs koksnes konservants uz ūdens bāzes. Nodrošina piesūcinātās virsmas aizsardzību pret zilējumu un trupi (tikai skuju koksnei). Zaļās krāsas produkts satur vasku, un tam piemīt ūdeni atgrūdošas īpašības.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts izmantošanai ārdarbiem atklātu vai slēptu koka konstrukciju piesūcināšanai, kā arī siltumnīcu koka konstrukciju aizsardzībai. Piemērots stabi, siju, spāru, mīrlatu u.c. jaunas un vecas nebojātas koksnes koka konstrukciju piesūcināšanai, ja nav vajadzīga dekoratīvā apdare. Produktu var lietot tieši augu tuvumā. Piesūcināšanas gruntēšanas līdzekli izmantot tikai virszemes koka daļām (saskaņā ar EN335 2. un 3. klasi), kas neatrodas saskarē ar zemes virsmu vai ūdens vidi.

Neizmantot produktu iekšdarbiem.

PAMATVIRSMĀ

Produkts ir piemērots gan zāģētas, gan ēvelētas koka virsmas piesūcināšanai. Produktu nedrīkst izmantot dārza mēbeļu apstrādei, kā arī tādai koksnei, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums) un ūdensaugiem. Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 20%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts). No virsmas jānoņem zāģskaidas.
- Pirms piesūcināšanas iepriekš krāsota, lakota un ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādāta koka virsma jāattīra līdz tīrai koksnei.
- Pirms produkta lietošanas jāpārliecinās, ka zemes virsma ir aizsargāta, piemēram, ar plēvi.
- Koka detaļu piestiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas apdares tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms darba jāiepazīstas ar informāciju par produkta drošu lietošanu.
- Pirms lietošanas un darba procesā produkts rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida. Uzklāšanai izmantot tikai otu.
- Uz virsmas jāuzklāj 1–3 kārtas produkta **Pinotex Impira Plus**, kopējais patēriņš 5–6 m²/l. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas iepriekšējai kārtai jāļauj nožūt, parasti 2–6 stundas normālos laika apstākļos.
- Aizsardzība pret zilējumu un trupi tiek panākta, ja uz virsmas ir uzklāts un nožuvis norādītais produkta daudzums un tam ir dots laiks nožūt atbilstīgi prasībām.
- Produkts satur vasku, un tam piemīt ūdeni atgrūdošas īpašības, tāpēc katrā nākamā kārtā jāuzklāj uz virsmas, pirms iepriekšējā kārtā nav pilnībā nožuvusi vai pēc 2–3 dienām. Ja pārtraukums ir garāks, vispirms jāveic izmēģinājuma uzklāšana, lai pārliecinātos, ka virsma iesūc produktu, nevis to atgrūž.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, jo tieši pa tiem mitrums visintensīvāk iesūcas koksņē.

BEIGU APDARE

- Ar produktu **Pinotex Impira Plus** piesūcināta virsma iegūst zaļu krāsu, un tā nav paredzēta vēlākai pārkrāsošanai vai apstrādei ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Ja ir vēlēšanās virsmu vēlāk krāsot, koka virsmas piesūcināšanai jāizmanto bezkrāsainais piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklis **Pinotex Wood Primer BPR** vai **Pinotex Base BPR**.

KRĀSOŠANAS UN GLABĀŠANAS IETEIKUMI

- Uz virsmas jāuzklāj vienmērīga produkta kārtā. Darba laikā jāraugās, lai šlakatas nenonāktu uz apkārtējām virsmām un priekšmetiem, piemēram, uz augiem, mūri, stiklu. Nenožuvušas šlakatas uzreiz jānotīra ar ūdeni un tīrīšanas līdzekli. Uz augiem nokļuvušais produkts bez kavēšanas jānoskalo ar ūdeni.
- Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Izvairīties no krāsošanas vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksņē.
- Neizmantot produktu, ja ir augsts mitruma līmenis vai pirms produkta nožūšanas ir gaidāmi nokrišņi.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā +5...+30 °C temperatūrā drošā vietā, kur neatrodas pārtikas produkti. Pēc lietošanas cieši noslēgt iepakojumu. Lai novērstu noplūdes, iepakojumu vienmēr turēt un transportēt vertikālā stāvoklī.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	ārdarbi
Krāsa	zaļa
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	var krāsot pēc 2–6 stundām
Patēriņš	5–6 m ² /l
Atšķaidītājs	gatavs lietošanai, neatšķaidīt
Darbarīki	ota
Darbarīku tīrīšana	ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja iepakojumā	36 mēneši
Produkta glabāšana	oriģinālajā iepakojumā +5...+30 °C temperatūrā
GOS saturs	maks. 75 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/e – 130 g/l)
Iepakojums	2,5 l/5 l

DARBA DROŠĪBA

SASKARĒ AR ACĪM: izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas, skalot ar ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstus vaļā. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Ja cietušais neelpo, elpošana ir neregulāra vai rodas elpošanas traucējumi, īpaši apmācītai personai jāveic mākslīgā elpināšana vai jādod elpot skābekli.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt piesārņoto apģērbus un apavus. Kārtīgi nomazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni vai izmantot ādas attīrīšanai paredzētos atzītus līdzekļus. NELIETOT šķīdinātājus un atšķaidītājus.

NORIŠANAS GADĪJUMĀ: izskalojot muti un dot dzert lielu ūdens daudzumu. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nodrošināt cietušajam pilnīgu mieru elpošanai ērtā stāvoklī. NEIZRAISĪT vemšanu.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJU INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA: nedrīkst veikt nekādas darbības, pakļaujot sevi riskam, vai sniegt palīdzību bez atbilstošas apmācības. Mākslīgā elpināšana no mutes mutē palīdzības sniedzējam var būt bīstama.

Papildu pasākumi. Pirmā palīdzība, ja notiek nelaimes gadījums: tālr. 112 un Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, tālr. 67042473. Šaubu gadījumā, kā arī tad, ja saglabājas simptomi, vienmēr meklēt medicīnu palīdzību. Ja šķakatas trāpa sejā, šķidrums var izraisīt kairinājumu un neatgriezeniskus bojājumus. Norīšana var izraisīt nelabumu, vemšanu un caureju. Risku samazināšanas pasākumi. Izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus (kombinezonu, cimdi, apavi) produkta uzklāšanas laikā un rīkojoties ar svaigi apstrādātiem kokmateriāliem. Izvairīties no tvaiku un smidzinājumu ieelpošanas. Cilvēki bez aizsardzības līdzekļiem un dzīvnieki nedrīkst tuvoties apstrādātām virsmām vismaz 48 stundas vai līdz pilnīgai virsmas nožūšanai. Pēc lietošanas un pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas nomazgāt rokas. Nepiesārņot augus, pirms produkta lietošanas pārklāt dīkus un ūdenskrātuves. Nelietot produktu koksnei, kas var tieši saskarties ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Biocīda atļaujas īpašnieks: "Akzo Nobel Decorative Coatings BV", Christian Neefstraat 2, 1077 WW Amsterdam, Nīderlande. Atļaujas numurs: LV/2016/MR/010. Šķidrums. Pielietojums: konservanti – PV8.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izlijušo produktu nekavējoties savākt. Sargāt no bērniem. Medicīniska palīdzība nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un starptautiskiem noteikumiem. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona maisījumu (3:1), oktilinonu (ISO), 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu un propikonazolu (ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: aktīvo vielu propikonazolu 2,4 g/l (0,24 masas %) CAS Nr. 60207-90-1 un darbīgo vielu 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu 9,9 g/l (0,95 masas %) CAS Nr. 55406-53-6.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko produktu. Bīstamās produkta atliekas un neattīrītu iepakojumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tie jāsavāc atsevišķi un jālikvidē saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Produktu nenopludināt kanalizācijā, ūdenskrātuvēs un zemē.

RAŽOTĀJS:

Uzņēmums "AkzoNobel" Eiropas Savienībā.

PĀRSTĀVIS:

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com



Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.