

ULTRA LASUR

Ūdeni atgrūdošs lazūras aizsarglīdzeklis koksnei

- Veido elastīgu mitrumizturīgu segkārtu, kas ļauj izjust koksnes tekstūru
- Satur UV filtru
- Stipri sasaistās ar koksni
- Novērš pelējuma un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Produkts koka virsmu dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Koksnes aizsarglīdzekli uz hibrīdsvaistvielām (alkīdsvēķi un linēļa) bāzes viegli uzklāt uz virsmas, tas stingri sasaistās ar koksni un veido elastīgu, lakai līdzīgu segkārtu, kas ļauj izjust koksnes tekstūru. Produktam pievienotais vasks piešķir virsmai ūdeni un netīrumus atgrūdošas īpašības. Koksnes aizsarglīdzekļa sastāvā esošais UV filtrs palielina segkārtas izturību pret saules starojumu un saglabā krāsas spilgtu toni. Produkts ir veidots uz organiskā šķīdinātāja bāzes, un salīdzinājumā ar analogiem produktiem tam ir zemāks šķīdinātāja (GOS) saturs. Satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatību uz apstrādātās koka virsmas.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka virsmu apdarei, veicot ārdarbus, piemēram, koka fasādēm, logu un durvju ailām, norobežojuma elementiem.

PAMATVIRSMĀ

Piemērots jaunu un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātu koka virsmu apdarei. **Pinotex Ultra Lasur** ir īpaši piemērots ēvelētai koksnei, jo uz tās vislabāk atklājas apstrādātās virsmas skaistums, atgādinot lakotu pārklājumu. Ierobežojums – produktu nevar izmantot tādai koksnei, kuru ir sabojājušas sēnišu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums).
- Visos darba posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam – mazākam par 18%.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīnā samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Lai panāktu labāku adhēziju, vecā atlobījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī nedaudz bojātas vai pelēkas koksnes kārtā mehāniski jānoņem no virsmas, izmantojot cietsaru suku vai nomazgājot.
- Uz virsmas esošā vecā krāsa pilnīgi jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suku), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis).
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātus metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekur sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

PIESŪCINĀŠANA

- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu un vienādu toni, jaunas koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklī uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**.
- Pirms apdares piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas piesūcināšana jāveic iespējami visagrākajā posmā. Ja apstrāde nav veikta laicīgi un koksne ir bijusi pakļauta laika apstākļu ietekmei, pasliktinās apdares līdzekļu sasaistīšanās ar koka virsmu.

BEIGU APDARE

- Pirms krāsošanas jāpārliecinās, ka pamatvirsmā ir pietiekami sausa.
- Virsmas apdarei jāuzklāj 2 kārtas koksnes aizsarglīdzekļa **Pinotex Ultra Lasur**.
- Lai atsvaidzinātu virsmu, kas iepriekš ir pārklāta ar produktu **Pinotex Ultra Lasur**, pietiek uzklāt vienu kārtu.
- Katra nākamā kārtā padara virsmu tumšāku un spīdīgāku, bet pārklājumu – izturīgāku.
- Bezkrāsaino produktu **Pinotex Ultra Lasur** ir paredzēts izmantot par tonēšanas bāzi vai lai padarītu gaišāku izraudzīto toni koka virsmu atsvaidzināšanas gadījumā. Bezkrāsainā produkta daļa galaproduktā var būt līdz 30% apmērā.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	ārdarbi
Saistviela	alkīdsveķi un lineļļa
Blīvums	0,92-0,96 kg/l (atkarībā no toņa)
Sausnas saturs	46-48% (atkarībā no toņa)
Spīduma pakāpe (ēvelēta koksne)	Pusspīdīga
Krāsu karte	"Pinotex Colour Collection"
Gatavie toņi	Oregons, Tīkkoks, Riekstkoks, Sarkankoks, Palisandrs, Pilādzis, Purene
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", bezkrāsains bāzes tonis
Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%)	putekļneuzņēmīga pēc 6 stundām, var krāsot pēc 12 stundām
Patēriņš (viena kārtā)	ēvelēta koksne 8–12 m ² /l (75–110 g/m ²); zāģēta koksne 4–8 m ² /l (110–230 g/m ²)
Atšķaidītājs	produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida
Darbarīks	ota
Darbarīku tīrīšana	lakbenzīns
Glabāšanas apstākļi	noslēgtā tvertnē +5...+35 °C temperatūrā
GOS saturs	maks. 315 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/e – 400 g/l)
Iepakojums	1 l/3 l/10 l

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba laikā koksni aizsargājošais līdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaši rūpīgi jāpārstrādā vietas, kas ir īpaši uzņēmīgas pret mitruma ietekmi (piemēram, apšuvuma gali).
- Pinotex Ultra Lasur** krāsu toņus var samaisīt savā starpā. Vajadzības gadījumā izraudzīto toni var padarīt gaišāku, pievienojot bezkrāsaino **Pinotex Ultra Lasur** (līdz 30%).
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var ņemt tikai mehāniski.
- Nepieļaut, lai ar produktu **Pinotex Ultra Lasur** pārklātas virsmas tieši saskartos ar virsmām, kas rada skābu vai sārmu reakciju (piem., pilnīgi nenožuvis apmetums), jo tas var negatīvi ietekmēt pigmenta saistvielu.
- Ekspluatācijas gaitā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams remdens ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.

DARBA DROŠĪBA

Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: jodpropinilbutilkarbamātu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt tvertni. Pirms darbarīka tīrīšanas ņemt lieko produktu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un starptautiskiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

"Akzo Nobel Baltics AS", Igaunija.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.