

WOOD PAINT PRIMER

Gruntskrāsa koka virsmām

- Labi sasaistās ar koksni
- Nodrošina virsmai labu mitrumizturību
- Uz ūdens bāzes



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Matēta, ūdenī šķīstoša alkīda gruntskrāsa koka virsmām. Produkts labi piesaistās tīrai koksnei, tādējādi palielinot ūdenī šķīstošās segkrāsas izturību uz koka virsmas. Gruntskrāsu raksturo laba segtspēja, un tā nodrošina virsmai efektīvu aizsardzību pret mitrumu. Satur koksni aizsargājošas aktīvās vielas.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka fasāžu un koka norobežojumu, žogu, listu, durvju un loga rāmju gruntēšanai pirms apdares krāsošanas.

PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota jaunu un iepriekš krāsotu zāģētas un ēvelētas koksnes virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus.

Produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrum saturam mazākam par 18%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Vēca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspurdēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnoteku sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārliedzina, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas vienu reizi jāpiesūcina ar bezkrāsaino ūdenī šķīstošo biocīdo koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli «Pinotex Wood Primer» vai biocīdo koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli uz šķīdinātāja bāzes «Pinotex Base».
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.

- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājuma.

GRUNTĒŠANA

- Pirms gruntēšanas jāpārliedzina, ka koka virsma ir pilnīgi nožuvusi.
- Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Pinotex Wood Paint Primer».
- Gruntskrāsu ieteicams klāt uz virsmas ar otu koksnes šķiedru virzienā, īpaši rūpīgi apstrādājot apšuvuma galus.
- Iepriekš ar eļļas vai eļļas-alkīda krāsu pārklāta virsma kārtīgi jānomazgā, tad tā viegli jānoslīpē ar smilšpapīru, lai nodrošinātu labāku adhēziju. Pēc tam virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Pinotex Wood Paint Primer».
- Krāsa «Pinotex Wood Paint Primer» ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Pirms lietošanas tā rūpīgi jāsamaisa.
- Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksni.

BEIGU APDARE

- Virsmas beigu apdare jāveic ar koksnei piemērotu krāsu, piemēram, tādu kā «Pinotex Wood Paint Extreme», «Pinotex Wood Paint Aqua», uzklājot 2 kārtas.

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem. Pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Eksploatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Alkīds/eļļa
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	Matēta
Blīvums	1,16 +/- 0,05 kg/l
Krāsa	Balta
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	Puteklīneuzņēmīga pēc 6 stundām Var krāsot pēc 16 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Zāģētai koksnei 4-8 m ² /l Ēvelētai koksnei 8-10 m ² /l
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā oriģinālajā iepakojumā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums	1 l / 2,5 l / 10 l

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdo piesūcināšanas līdzekli «Pinotex Imprā». Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Koka virsmas, kas atrodas mitrā vidē, jānogruntē ar biocīdo koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli «Pinotex Base» vai «Pinotex Wood Primer», pēc tam jāuzklāj piemērots beigu pārklājums no «Pinotex» produktu klāsta.
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzinā piesūcinātu lupatu).
- Metāla detaļas. Apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Iepriekš neapstrādātas metāla detaļas ar tērauda suku vai smilšpapīru jāattīra no rūsas, pēc tam jānogruntē ar krāsu «Professional Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater».

DARBA DROŠĪBA

- Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašsajūta. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
- ES maks. pieļaujamais GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā: 80 g/l.

Ražotājs: «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis: SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: (+371) 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.