

Pinotex

WOOD PAINT

Ūdens bāzes krāsa koka virsmu krāsošanai

- Efektīva atmosfērizturīga aizsardzība
- Veido elastīgu un ilgzturīgu krāsas pārklājumu
- Ilgstoši saglabā krāsas toni un spīdumu



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdens bāzes pusmatēta krāsa koka virsmām, veicot ārdarbus. Produkts viegli klājas uz virsmas, labi izlīdzinās un ātri žūst, piemīt laba segtspēja. Veido uz virsmas elastīgu atmosfērizturīgu krāsas pārklājumu, kam labi saglabājas tonis un spīdums. Veicot sistēmas apdari (biocīda piesūcināšana, gruntēšana un 2 virsmas apdares kārtas), produkts nodrošina koka virsmai ilgstošu aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 10 gadiem. Pārdošanā ir gatavi toņi, kā arī produkts ir tonējams plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus, piemēram, apšuvuma dēļiem, norobežojumiem, žogiem. Neizmantojot produktu loga rāmju krāsošanai.

PAMATVIRSMĀ

Produkts ir piemērots ēvelētu un zāģētu koka virsmu krāsošanai, gan jaunai, gan iepriekš krāsotai koksnei. Krāsu var izmantot arī iepriekš gruntētu betona virsmu, kā arī cementšķiedru plātņu apdarei.

Produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (piemēram, trupe, pelējums, zilējums).
- Visos darba posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam 15–18%.
- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli, rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu. Tīrot virsmu, jāizvairās lietot tādas metodes, kas var bojāt koksni (piemēram, smilšstrūklas aparāti).
- Lai panāktu iepriekš ar spīdīgu krāsu (piemēram, eļļas krāsa) pārklātas virsmas labāku pielīpšanu, tā jānoslipē ar smilšpapīru, un no virsmas jānoņem slīpēšanas putekļi.
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzinā piesūcinātu lupatu).
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Pirms koka virsmas beigu krāsošanas neapstrādātas metāla detaļas atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekū sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

PIESŪCINĀŠANA

- Lai iepriekš neapstrādātām vai no vecās krāsas attīrītām koka virsmām nodrošinātu maksimālu aizsardzību, tās vienu reizi jāpiesūcina ar bezkrāsaino biocīdo produktu **Pinotex Wood Primer BPR** vai **Pinotex Base BPR**.
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt saskaņā ar prasībām vismaz 24 stundas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma galī, piesūcinot tos līdz piesātinājuma.

GRUNTĒŠANA

- Piesūcinātā koka virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu gruntskrāsas **Pinotex Wood Paint Primer**. Gruntskrāsa neļauj koksnē iekļūt mitrumam un nodrošina prasībām atbilstošu segkrāsas un pamatvirsmas adhēziju.
- Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksni.
- Lai panāktu iepriekš ar spīdīgu krāsu (piemēram, eļļas krāsa) pārklātas virsmas labāku pielīpšanu, tā jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas **Pinotex Wood Paint Primer**.
- Iepriekš ar akrila vai lateksa krāsu pārklātai virsmai nav nepieciešama atsevišķa gruntēšana. Pietiek nomazgāt virsmu un noņemt atluפושו krāsu.

BEIGU APDARE

- Apdares krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas produkta **Pinotex Wood Paint**.
- Pirms krāsošanas jāpārliciecinās, ka pamatvirsma ir pietiekami sausa.
- Krāsa ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas produkts kārtīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.
- Krāsa jāklāj uz virsmas koksnes šķiedru virzienā, vēlams izmantot otu.
- Iepriekš nogruntēta betona virsma, kā arī cementšķiedru plātne jānokrāso, uzklājot 2 kārtas produkta **Pinotex Wood Paint**.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārdarbi
Saistviela	Akrils
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	Pusmatēta
Blīvums	1,1–1,35 kg/l
Sausnas saturs	38–44%
Tonēšana	Tonēšanas sistēma "Acomix"
Bāzes toņi	BW (balts) un BC (bezkrāsains)
Gatavie toņi	Brūns, dzeltens, tumši pelēks
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	Putekļneuzņēmīga pēc 1–2 stundām, var krāsot pēc 4 stundām
Patēriņš (viena kārtā)	Ēvelēta koksne 8–12 m ² /l, zāģēta koksne 5–7 m ² /l
Atšķaidītājs	Ūdens, maks. 10% no tilpuma
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja iepakojumā	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā traukā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums	1 l/2,5 l/10 l

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma ieteicams pārklāt tuvumā esošos augus un krūmus, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80 %. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaši rūpīgi jāapstrādā vietas, kas ir sevišķi uzņēmīgas pret mitruma ietekmi (piemēram, apšuvuma gali).
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Pirms koka apšuvuma u.tml. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpuses.
- Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Lai attīrītu virsmu, kas ir kļuvusi netīra ekspluatācijas gaitā, jāizmanto tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi un mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.

Ražotājs: Uzņēmums "AkzoNobel" Eiropas Savienībā.

Pārstāvis: SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

DARBA DROŠĪBA

Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onu, MIT un C(M)IT/MIT (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem. ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā: 60 g/l.

Daudzi produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.