

## WOOD PAINT PRIMER

### Gruntskrāsa koka virsmām

- Labi sasaistās ar koksnī
- Nodrošina virsmai labu mitrumizturību
- Uz ūdens bāzes



#### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Matēta, ūdens bāzes alķīda gruntskrāsa koka virsmām. Produkts labi piesaistās tīrai koksnī, tādējādi palielinot ūdens bāzes segkrāsas izturību uz koka virsmas. Gruntskrāsu raksturo laba segtspēja, un tā nodrošina virsmai efektīvu aizsardzību pret mitrumu. Satur koksnī aizsargājošas aktīvās vielas.

#### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka fasāžu un koka norobežojumu, žogu, listu, durvju un loga rāmju gruntēšanai pirms apdares krāsošanas.

#### PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota jaunu un iepriekš krāsotu zāģētas un ēvelētas koksnis virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus.

Ierobežojums – produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnišu slimības vai kurā atrodas koksnis kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

#### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnī jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīna samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksnī (piemēram, smilšstrūklas aparāts).
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekū sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

#### PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārlecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa **Pinotex Wood Primer BPR** vai biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**.
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājuma.

#### GRUNTĒŠANA

- Pirms gruntēšanas jāpārlecinās, ka koka virsma ir pilnīgi nožuvusi.
- Virsma jānogrunvē, uzklājot 1 kārtu **Pinotex Wood Paint Primer**.
- Gruntskrāsu ieteicams klāt uz virsmas ar otu koksnis šķiedru virzienā, īpaši rūpīgi apstrādājot apšuvuma galus.
- Iepriekš ar eļļas vai eļļas-alkīda krāsu pārklāta virsma kārtīgi jānomazgā, tad tā viegli jānoslīpē ar smilšpapīru, lai nodrošinātu labāku adhēziju. Pēc tam virsma jānogrunvē, uzklājot 1 kārtu **Pinotex Wood Paint Primer**.
- Gruntskrāsa **Pinotex Wood Paint Primer** ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Pirms lietošanas tā rūpīgi jāsamaisa.
- Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksnī.

#### BEIGU APDARE

- Virsmas beigu apdare jāveic ar koksnī piemērotu krāsu, piemēram, tādu kā **Pinotex Wood Paint Extreme** vai **Pinotex Wood Paint Aqua**, uzklājot divas kārtas.



## TEHNISKIE DATI

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pielietojums                            | Ārdarbi                                                                 |
| Saistviela                              | Alkīds/akrils                                                           |
| Spīduma pakāpe (ēvelēta koksne)         | Matēta                                                                  |
| Blīvums                                 | 1,16 +/- 0,05 kg/l                                                      |
| Krāsa                                   | Balta                                                                   |
| Žušanas laiks (23 °C / 50% RH)          | Putekļneuzņemīga pēc 1-2 stundām<br>Var krāsot pēc 4-6 stundām          |
| Segtspēja (vienu kārtu)                 | Zaģētai koksnei 4-6 m²/l<br>Ēvelētai koksnei 8-10 m²/l                  |
| Atšķaidītājs                            | Ūdens                                                                   |
| Darbarīki                               | Ota, veltnītis                                                          |
| Darbarīku tīrīšana                      | Ūdens                                                                   |
| Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā | 3 gadi                                                                  |
| Produkta glabāšana                      | Noslēgtā oriģinālajā iepakojumā<br>+5...+35 °C temperatūrā              |
| GOS saturs produktā                     | GMaks. 2 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l) |
| Iepakojums                              | 1 l/2,5 l/ 10 l                                                         |

## KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Krāsas uzklāšanas un žušanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem. Pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsmu kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.

## DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medikāliem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

## VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem. ES maks. pieļaujamais GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā: 80 g/l.

## RAŽOTĀJS

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

## PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018  
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.