

SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Олія для терас, меблів і фасадів

- Має прекрасну атмосферостійкість.
- Містить УФ-фільтр.
- Ефективно вбирається та зменшує розтріскування деревини.
- Попереджує розповсюдження плісняви на поверхні.
- Має вкрай незначний запах.



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Дерезозахисна олія на водній основі, яке має прекрасну атмосферостійкість. Олія глибоко вбирається в деревину і запобігає впливу вологи та розтріскуванню деревини. Доданий у продукт віск підвищує водо- та брудовідштовхувальні властивості промашеної поверхні. Завдяки активним речовинам, що містяться в олії та запобігають розповсюдженню плісняви, а також УФ-фільтру, що стримує дію УФ-випромінювання, збільшується період між промащуваннями для догляду.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт призначений для обробки нових і попередньо оброблених дерезозахисною ґрунтовкою або дерезозахисною олією терас, сходів, садових меблів, огорож, фасадів, зокрема колодних поверхонь та інших зовнішніх поверхонь із деревини хвойних порід (сосна, ялина, кедр, модрина) і твердих сортів деревини, а також поверхонь із глибоким просоченням.

БАЗОВА ПОВЕРХНЯ

Властивості продукту найкраще проявляються з промащуванням саме струганих поверхонь, проте його можна застосовувати й для обробки пиляних або тонко пиляних поверхонь. Не можна обробляти деревину, що має грибові захворювання або деревних шкідників.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня, що оброблюється, має бути чистою, якісною і не містити грибкових уражень (гнилизна, пліснява, синява). На всіх етапах обробки деревина має бути сухою, вміст вологи нижче 18 %.
- Для досягнення кращого вбирання олії багату на смолу деревину (модрина, кедр тощо) слід попередньо вимити засобом Pinotex Terrace & Wood Cleaner.
- Залежно від виду забруднення (пил, сажа, пліснява, органіка) вибрати відповідний метод очищення поверхні (дивіться рекомендації щодо попередньої обробки поверхонь, що потребують спеціальної підготовки). Уникати застосування методів очищення, які можуть пошкодити деревину (наприклад, піскоструминний апарат, миття під тиском).
- Для забезпечення кращого вбирання усунути з поверхні старий облуплений шар дерезозахисного засобу, а також злегка пошкоджений або посірілий шар деревини, використовуючи щітку з жорсткою щетиною або миючий засіб Pinotex Terrace & Wood Cleaner.
- Стару фарбу, що є на поверхні (наприклад, масляну, алкідну або латексну), повністю усунути механічним (шкребок, жорстка щітка, шкурка), термічним (фен гарячого повітря, інфрачервоне випромінювання) або хімічним способом (засоби усунення фарби). Це забезпечує досягнення рівномірного відтінку кольору під час подальшої обробки поверхні дерезозахисним засобом.
- У разі закріплення дерез'яного настилу рекомендуємо надавати перевагу оцинкованим цвяхам і кріпильним скріпам. У разі використання попередньо необроблених металевих деталей перед фінішним промащуванням дерез'яної поверхні їх слід окремо обробити засобом для антикорозійного захисту.

ҐРУНТУВАННЯ

- Нові непросочені дерез'яні поверхні перед промащуванням слід неодмінно заґрунтувати!
- Перед ґрунтуванням переконайтеся, що поверхня повністю висохла.
- Для забезпечення максимального захисного ефекту нові або очищені від старої фарби дерез'яні поверхні заґрунтувати в 1–2 шари безколірною біоцидною дерезозахисною ґрунтовкою Pinotex Base. Фінішне фарбування виконувати не раніше ніж через 24 години після ґрунтування поверхні. На горизонтальних поверхнях і в разі підвищеної витрати ґрунтовки повне висихання поверхні може тривати більше 24 годин.
- Особливо ретельно обробити торці поперечних розрізів; для цього їх треба добре просочити.
- Ґрунтування дерез'яної поверхні слід виконувати якомога раніше. Якщо промащування було проведено із запізненням або деревина була під тривалою дією атмосферних явищ, погіршується адгезія олії з деревиною.

ФІНІШНА ОБРОБКА

- Перед промащуванням треба переконайтеся, що заґрунтована поверхня достатньо висохла.
- Обробку поверхні виконувати дерезозахисною олією Pinotex Soiar Terrace & Wood Oil у декілька шарів до насичення деревини.
- УВАГА! Продукт під час нанесення на поверхню має молочно-білий колір і досягає правильного відтінку пізніше, після завершення щонайменше двох годин.
- Рештки олії, що не ввібралася в деревину, неодмінно усунути ганчіркою не пізніше ніж протягом 15–20 хвилин після нанесення на поверхню, щоб не утворилася плівка. У процесі промащування слід час від часу очищувати пензель сухою ганчіркою.
- Можна застосовувати безколірний продукт, проте додавання пігменту продовжує термін життя промашеної поверхні та надає їй захисної здатності проти УФ-випромінювання.
- Поверхні під великим навантаженням унаслідок зношення під дією сонця, дощу та снігу можуть потребувати частішого промащування для догляду, ніж зазвичай. Необхідність промащування для догляду легко перевірити — для цього треба окропити поверхню водою. Якщо крапля води розтікається поверхнею, вбирається й змочує деревину, то поверхня потребує промащування для догляду.
- При промащуванні для догляду на очищену поверхню нанести (дивіться розділ «Підготовка поверхні») один шар (до насичення) продукту Pinotex Soiar Terrace & Wood Oil.
- Продуктом Pinotex Soiar Terrace & Wood Oil можна промащувати для догляду поверхні, попередньо оброблені дерезозахисною олією як на водній основі, так і на основі розчинника. Якщо поверхня була попередньо оброблена іншою олією, рекомендується перевірити, чи відповідає їй Pinotex Soiar Terrace & Wood Oil в плані адгезії та властивості вбирання. Не можна використовувати для повторного промащування поверхні, нещодавно обробленої іншою олією.
- Під час промащування для догляду можна використовувати також безколірну олію, якщо поверхня, що оброблюється, рівномірного тону й правильного відтінку. Кожен шар колерованої олії робить колір поверхні темнішим.
- Не використовуйте продукт, якщо після промащування протягом наступних 6 годин очікуються опади або роса.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Сфера застосування | Зовнішні роботи |
| В'язуча речовина | Алкідна емульсія/акрил |
| Щільність | 1,01 ± 0,02 кг/л |
| Вміст сухої речовини | 19 ± 2 % |
| Колірна мапа | Pinotex Colour Collection |
| Час висихання (23 °C / 50 % RH) | Можна перефарбовувати через 12 г. |
| Покриваність (один шар) | Стругана деревина 8–10 м ² /л (100–125 г/м ²) залежно від пористості деревини |
| Розчинник | Вода |
| Робочий інструмент | Пензель |
| Очищення робочих інструментів | Вода |
| Термін зберігання в закритій заводській тарі | 3 роки |
| Зберігання продукту | У закритій тарі за темп. +5...35 °C |
| Упаковка | 2,33 л / 9,3 л |

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРБУВАННЯ Й ДОГЛЯДУ

- Перед використанням і в процесі роботи деревозахисний засіб слід ретельно перемішувати. Продукт готовий до використання й не потребує розведення.
- Рекомендація щодо робочого інструмента: для кращого захисту дерев'яної поверхні використовуйте пензель.
- Оскільки кінцевий колір обробленої деревозахисною олією поверхні відрізняється залежно від породи деревини, перед промащуванням великих площ рекомендується спробувати на невеликій ділянці поверхні, чи можна застосовувати вибраний відтінок.
- Необхідна температура повітря й поверхні під час нанесення деревозахисного засобу на поверхню та висихання: +8...25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря < 80 %. Уникати промащування у вітряну погоду, а також під дією прямих сонячних променів, оскільки надто інтенсивне випаровування розчинника (води) може зменшити вбирання продукту в деревину.
- Продукт наносити на поверхню безперервним шаром уздовж волокон деревини. Особливу увагу звернути на поверхні, що часто перебувають під дією води та/або сонячного випромінювання.
- Для забезпечення рівномірного відтінку кольору під час промащування великих площ рекомендується змішувати необхідний об'єм продукту в одній ємності.
- Ретельна обробка торців дерев'яного настилу значно підвищує стійкість деревини до дії вологи.
- Перед установленням дерев'яного настилу та інших деталей рекомендується покрити також їхній зворотній бік щонайменше одним шаром продукту.
- Робочі інструменти негайно очистити відразу ж після завершення роботи, висохлий продукт можна усунути тільки механічним способом.
- Об'єкти, покриті Pinotex Solar Terrace & Wood Oil, тримати далі від поверхонь, які дають кислотну або лужну реакцію (наприклад, штукатурка, що не висохла остаточно), бо може постраждати в'язуча речовина пігменту.
- Для очищення забрудненої в процесі експлуатації поверхні застосовувати чисту воду або нейтральні засоби для чищення. Рекомендація щодо робочого інструмента: використовуйте м'яку щітку або губку. Після очищення сполоснути поверхню чистою водою.

Виробник: Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеція.

Представник: ТОВ "Акзо Нобель Холдінг Україна", вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Тел: +380 (44) 581 8592, info.kyiv@akzonobel.com

Багато наведених у описі продукту даних отримано в лабораторних умовах, і вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов і т. д. Виробник не несе відповідальності за збитки, зумовлені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Виробник залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ,
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

- **Забруднену поверхню** рекомендується очистити сухою щіткою. Щільно зв'язаний пил, жир і кіптяву усунути лужним засобом для чищення Sadolin Cleaner, а потім ретельно сполоснути чистою водою та дати просохнути перед промащуванням.
- **Плісняву та поверхневу органіку** усунути механічним способом, губкою або шкребок. Потім вимити поверхню засобом для чищення Sadolin Bio-Cleaner, ретельно сполоснути чистою водою та дати висохнути перед промащуванням.
- **Приховані дерев'яні конструкції** добре обробити біоцидним засобом просочення Pinotex Imprа.
- **У місцях сучків** усунути смолу (механічно або просоченою уайт-спіритом ганчіркою).
- **Металеві деталі.** У разі закріплення настилу рекомендуємо надавати перевагу оцинкованим цвяхам і кріпильним скріпам. Необроблені попередньо металеві деталі очистити від іржі сталеву щіткою або шліфувальною шкіркою, потім заґрунтувати фарбою Professional Traditional Metal Primer або Hammerite No.1 Rustbeater.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо необхідна консультація лікаря, візьміть із собою упаковку або етикетку продукту. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. У разі поганого самопочуття звернутися в токсикологічний центр або до лікаря. Під час поводження дотримуватися правил безпеки! Перед застосуванням ознайомитися з правилами користування продуктом.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОВОДЖЕННЯ
З ВІДХОДАМИ

Після завершення роботи щільно закрити ємність з олією. Перед очищенням робочого інструмента усунути рештки олії. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Вміст і упаковку усунути згідно зі всіма місцевими, регіональними, державними й міжнародними правовими актами.