

Polyfilla

Buitenvuller - Poeder

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
In poedervorm.

Toepassingsgebied

Geschikt voor buiten. Voor het vullen van scheuren en gaten in cementwerk en baksteen. Voor het herstellen van beschadigingen rond deurposten, kozijnen, vensterbanken en van beschadigde crepi.

Eigenschappen

Grote hechtkracht. Water- en vochtbestendig. Zet niet uit en krimpt niet. Maximale diepte: 2 cm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

1 kg, 2 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C. Verwerkingstijd aangemaakte pasta: ± 30 minuten (bij 20°C).

Droogtijd

Overschilderbaar: na 24 uren.

Reiniging gereedschap

Gereedschappen en handen reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Mengverhouding

Water: 1 deel

Buitenvuller: 2 of 2,5 delen

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Eerst het water afmeten en daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water strooien.

Ca. 1 minuut goed doorroeren tot een gladde homogene pasta ontstaat. De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes. Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Na droging zijn eventuele oneffenheden weg te schuren.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat Portland cement. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie.

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof vermijden.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Achter slot bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be