

Polyfilla

Sneldrogende Houtreparatie

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: grote gaten 2-10 cm.
2 componenten.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Snel en duurzaam repareren van o.a. scheuren, beschadigingen en afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels enz. Indien er sprake is van houtrot: behandelen met Polyfilla Houtrotvuller.

Eigenschappen

Sneldrogend. Gemakkelijk (1:1) te mengen. Krimpt niet. Goed schuurbaar, superglad af te werken. Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren

Gebroken wit

Verpakkingen

500 g

2. Verwerking van het product

Niet verwerken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 45 minuten (20°C).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Geschilderde ondergronden vooraf schuren.

Gebruiksaanwijzing

Evenredige hoeveelheden van component 1 en component 2 met een plamuurmes op een harde ondergrond mengen tot een egale kleur is ontstaan. Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn. Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen. In verband met uitharden, niet meer product aanmaken dan in 10 minuten verwerkt kan worden. Gaten dieper dan 5 cm dienen in meerdere lagen gevuld te worden, met voldoende droogtijd tussen de lagen.

Tip: voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties wordt het gebruik van een mal geadviseerd. Deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen) bekleden.

Afwerking

Overschilderbaar na droging met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be