

De perfecte start voor een professionele finish



# E

EQUALISERS

## E120

### Herstelplamuur met lange open tijd



#### Omschrijving

Plamuur op basis van calciëpoeder versterkt met polymeerdispersie.

#### Toepassing

Binnentoepassing. Voor het uitplamuren van gipskarton en minerale ondergronden zoals baksteen, beton en bepleistering.

#### Eigenschappen

- 1 dag verwerkingstijd
- Aan te brengen tot 4 mm laagdikte
- Bijzonder goede hechting en gemakkelijke verwerking

## E120 - Herstelplamuur met lange open tijd

### Vorbereiding

De ondergrond dient proper, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals nagels en/of vijzen dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (zoals Polyfilla Pro S200).

### Gebruik

Mengverhouding: 3 delen poeder voor 1 deel water. 15 minuten laten rusten en opnieuw oproeren. Water of poeder kunnen toegevoegd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. De pasta blijft ongeveer 1 dag verwerkbaar. Maximale laagdikte tot 4 mm.

### Droogtijd

Voor schuren: minimum 4 uur voor 2 mm laagdikte. Droogtijd hangt af van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verpakking

5 kg / 15 kg / 25 kg zakken, 10 kg emmer

### Opslag

In gesloten en originele verpakking is dit product minimaal 1 jaar houdbaar.

### Opmerkingen

- Niet geschikt voor gesloten ondergronden zoals keramische tegels en geschilderde ondergronden.

### Technische gegevens:

- Mengverhouding : 1 kg poeder met 0,4L water
- Verwerkingstijd : 1 dag bij 20°C
- Droogtijd : 240 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH : 7
- Korrelgrootte : 300 µm
- Minimale laagdikte : 0,3 mm
- Maximale laagdikte : 4 mm

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

