

De perfecte start voor een professionele finish



# W370

## 2K Grote houtreparatiepasta voor binnen en buiten

# W

WOOD



### Omschrijving

Twee componenten houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat.

### Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Voor het repareren van houtrot, grote gaten in hout en deelvervangingen.

### Eigenschappen

- Uitstekende modelleerbaarheid en standvermogen
- Uitstekende hechting
- Perfect schuurbaar

### W370 - 2K Grote houtreparatiepasta voor binnen en buiten

#### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.  
Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

#### Gebruik

Breng W340 houtprimer aan op de ondergrond en laat circa 20 minuten intrekken.  
Meng beide componenten W370 1:1 tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de reparatiepasta aan in de natte primer.

#### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en vochtigheid.

#### Verpakking

600 ml set (2 x 300 ml koker).

#### Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

#### Opmerkingen

- Gebruik voor kleinere reparaties Polyfilla Pro W350 en W360.
- Ondergrond vooraf primeren met Polyfilla Pro W340.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.



#### Technische gegevens:

- Minimale laagdikte : 5 mm
- Maximale laagdikte : 5 cm
- Verwerkingstijd : circa 65 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 2°C - 30°C
- Droogtijd : 4 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Densiteit : 1,1 kg/l (gemengd)
- Korrelgrootte : 85 µm
- Kleur : beige
- Druksterkte : 142 +/- 10 N/mm²

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.