

Fiche technique

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Enduit de rebouchage, de garnissage et de lissage en poudre à base de ciment.

USAGES ET PROPRIETES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Extérieur • Recouvrable après 24 heures • Excellent garnissant et faible retrait • Excellente adhésion | <ul style="list-style-type: none"> • Multifonction : rebouchage, garnissage et lissage (3 en 1) • Ponçable après 3 heures • Application jusqu'à 5 cm en rebouchage • Application jusqu'à 10 mm en lissage et garnissage |
|--|--|

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

Pour reboucher, enduire et lisser les supports en briques, pierre, béton et stucco. Convient également sur supports non absorbants tels que les carrelages émaillés, le grès cérame, la pâte de verre et les anciens fonds peints (hormis film souple).

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (NF DTU 59.1) et à la norme NF P 84-404 (NF DTU 42.1).

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et supérieure à 35°C. L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes.

Utiliser une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit.

Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit antirouille.

Utilisation de l'enduit :

Rebouchage : ajouter 3 volumes de poudre à un volume d'eau / 0,35 litre d'eau par kg de poudre

Lissage et garnissage : ajouter 2,5 volumes de poudre à un volume d'eau / 0,4 litre d'eau par kg de poudre.

Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Poudre ou eau peuvent être ajoutées afin d'obtenir la consistance désirée.

Pâte utilisable durant environ 30 minutes.

Appliquer en couche pour le rebouchage de toutes imperfections jusqu'à 5 cm et pour le lissage et le garnissage d'imperfections de 1 cm de profondeur.

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur tous types de matières plastiques ou métalliques (bien calfeutrer les châssis par exemple).
- Ne pas appliquer sur ancien revêtement d'imperméabilité, sur RPE, sur ITE.
- Ne pas appliquer sur supports humides / Ne pas appliquer en plein soleil.
- Ne pas utiliser la pâte qui a commencé à durcir.
- Ne pas recouvrir de peinture minérale, époxydique et polyuréthane.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- | | | |
|--|---|---|
| • Conditionnement | : | sacs de 5 et 15 kg / seau de 10 kg |
| • Matériel d'application | : | Lame à enduire, couteau de peintre. |
| • Teinte | : | Blanc |
| • Nettoyage du matériel | : | Eau avant séchage complet de l'enduit |
| • Durée d'utilisation à 20°C | : | env. 30 minutes |
| • Temps de séchage avant ponçage à 20°C et 60% d'humidité relative | : | 3 heures |
| • Temps de séchage avant recouvrement | : | 24 heures (après séchage complet de l'enduit) |
| <i>Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité</i> | | |
| • Rebouchage | : | Profondeur mini. 0,3 mm / Profondeur maxi. : 50 mm |
| • Lissage | : | Epaisseur mini. : 0,3 mm / Epaisseur maxi. : 10 mm |
| • Recouvrable par | : | peinture ou revêtements acryliques en phase aqueuse |

X300**ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE**

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

- AFNOR NF T 36-005 : famille IV classe 4c
- pH au délayage : 11,5
- pH après 24 h de séchage : 8 – 9
- Granulométrie : 200 µm

CONSERVATION

1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

WWW.POLYFILLAPRO.COM

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 37 895 353,60 €. Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90

www.akzonobel.com