

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

**S**

SPECIALTIES

**S530****Wapeningsband zelfklevend**

### Omschrijving

Zelfklevende wapeningsband

### Toepassing

Ter versterking en overbrugging bij het repareren van windscheuren in houten ondergronden.

### Eigenschappen

- Geen luchtinsluiting
- Zeer goede hechting
- Door kleefzijde makkelijk aan te brengen
- Strak eindresultaat

## S530 - Wapeningsband zelfklevend

### Voorbereiding

- 1 Verwijder alle aanwezige verflagen en verweerd hout.
- 2 Meet het houtvochtpercentage, deze mag niet hoger zijn dan 18%.
- 3 De windscheur uitfrozen tot minimaal 1 cm diep en minimaal 1 cm breed.
- 4 Verwijder de loszittende, opstaande vezels in en rondom de scheur en maak de reparatie goed schoon.

### Gebruik

- 1 W340 aanbrengen.
- 2 De scheur aanbranden met W350 en vervolgens volzetten en daarbij luchtinsluiting voorkomen.
- 3 Na droging de reparatie mechanisch schuren met maximaal korrel P180.
- 4 Het wapeningsband met de kleefzijde op de ondergrond ruim over het te behandelen oppervlak aanbrengen en op maat snijden (3 mm terugliggend van de voorzijdes van het te behandelen oppervlak).
- 5 Het geheel voorzien van een dunne laag W340 en deze minimaal 10 minuten en maximaal 2 uur laten intrekken. Overtollig materiaal opdeppen met een pluisvrije doek.
- 6 Hierna het geheel plamuren met W360.
- 7 Na droging het oppervlak schuren met maximaal P180.

### Verpakking

- 10 cm breed x 25 m (rol)
- 25 cm breed x 25 m (rol)

### Opmerkingen

In koudere periodes (<10<sup>o</sup>) adviseren wij u om de S530 af te werken met de W350 i.p.v. de W360



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.