

DIQUE PINTURA ANTIHUMEDAD

Código: 189**Grupo: Productos Antihumedad**

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante mate, basada en resinas acrílicas al disolvente, de uso en interiores.

PROPIEDADES

- * Actúa como barrera que impide el paso de la humedad.
- * Excelente adherencia sobre materiales de construcción, aunque estén húmedos.
- * Muy buena resistencia a los álcalis.
- * Con conservante antimoho.
- * Muy buena lavabilidad.

USOS

En albañilería interior, como paredes y techos enlucidos de yeso, paredes de cartón yeso, revocos ó enlucidos de cemento, ladrillos. Muy indicada para sótanos, garajes, viviendas, fábricas, almacenes, etc., donde existan problemas de humedad como consecuencia de filtraciones, lluvia, escapes, goteras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Sintéticos y Grasos
Brillo	Mate.
Color	Blanco.
Contenido en sólidos	39% en volumen.
COV	490 g/L
Densidad (g/cc)	1,40% Kgr/L
Secado a 23°C/50% H.R.	Al tacto: 2 horas.
Repintado	24 horas.
Rendimiento teórico	De 2 a 5 m ² /L

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación Entre 5 y 40°C.

Máxima humedad relativa 85 %.

Útiles de Aplicación	<u>Brocha/Rodillo</u>	<u>Pistola Airless</u>
Disolvente	160.0920	160.0920
Dilución	0-5%	5-10%

Limpieza de útiles Disolvente Sintéticos y Grasos 160.0920 ó Limpín 152.0923

**SISTEMA
DE APLICACIÓN**

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación de superficies

Deberá estar limpia de polvo y exenta al salitre, moho, grasas, etc.

Superficies nuevas

Albañilería Aplicar una primera mano con el producto diluido al 10-20% con Disolvente para Sintéticos y Grasos. Transcurridas 24 horas aplicar una segunda mano con el producto sin diluir ó como máximo diluido al 5%.

Superficies pintadas

En la mayoría de los casos, la pintura antigua estará en mal estado, con ampollas, desconchados, moho, salitre, etc., por lo cual será necesario eliminar toda la pintura vieja y proceder como en superficies nuevas.

La máxima adherencia se obtiene sobre los materiales de albañilería, no es aconsejable pintar sobre otras pinturas, aunque aparentemente estén en buen estado.

Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Acabado

Dique Pintura Antihumedad está indicada como acabado. De precisar un color de acabado distinto al blanco, recomendamos aplicar Cumbre Mate.

OBSERVACIONES

Dique Pintura Antihumedad no debe mezclarse con ningún otro tipo de pinturas.

INFORMACIÓN ADICIONAL**Instrucciones de Seguridad**

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

