



Ficha Técnica

CUMBRE MATE MIX



Grupo: Tintas Plásticas

DESCRIÇÃO

Tinta plástica de máxima qualidade.

PROPRIEDADES

- * Excelente facilidade de aplicação
- * Máxima opacidade e resistência
- * Máximo rendimento
- * Não salpica
- * Com conservante antibolor

APLICAÇÕES

Adequada para interiores e exteriores. Indicada para trabalhos de alta qualidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Copolímero acrílico-estirenado ou copolímero vinílico, dependendo da base.
Pigmentos	Dióxido de titânio, dependendo da base.
Dissolvente	Água.
Brilho	≤ 4 a 85 °C (Mate)
Cor	De acordo com o catálogo de cores Procolor Mix 55/05.
Teor de sólidos	41-43% em volume, em função da base / 56-59% em peso, em função da base.
COV	< 29 g/l (Valor limite na UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l (2010)).
Densidade	1,30 - 1,48 kg/l, em função da base.
Viscosidade	115 - 132 U.K. a 20 °C, em função da base.
Secagem a 23 °C e 50% H.R.	30 minutos.
Repintura	3 horas.
Rendimento teórico	9 - 11m ² /l e por camada, em função da superfície.

CERTIFICAÇÕES E RELATÓRIOS DE ENSAIO

Resistência à fricção húmida:	Classe 2 (Norma UNE EN 13300)
Opacidade:	Classe 2 (Norma UNE EN 13300)

MODO DE APLICAÇÃO CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação	Entre 5 °C e 35 °C.
Humidade relativa máxima	85%
	Não é recomendável aplicar ao sol nem a temperaturas superiores a 35 °C ou inferiores a 5 °C. As superfícies devem estar completamente secas.



Utensílios de Aplicação	<u>Trincha/rolo aerográfica</u>	<u>Pistola Airless</u>	<u>Pistola</u>
Dissolvente	Água	Água	Água
Diluição	0-3%	5-10%	10%
Limpeza de utensílios	Água.		

SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Preparação prévia

Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização.

As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, eflorescências, óxido, gorduras, ceras etc. e estar adequadamente imprimadas.

Superfícies novas

Alvenaria

Aplicar uma primeira demão diluída a 10% com água. Na segunda demão, diluir até 5%, se necessário.

Madeiras

Imprimir com Selante AQ ou AcríTec Multiprimer.

Gesso “morto” ou

Fixar com AcríTec Multiprimer ou Procofix.

Pulverulento

Acabamento Aplicar uma segunda demão de Cumbre Mate Mix de acordo com as condições de aplicação .

Superfícies pintadas

Caso a tinta se encontre em boas condições, limpar o pó e aplicar Cumbre Mate Mix.

As camadas de tinta mal aderidas e as eflorescências devem ser eliminadas através de escovagem.

Caso a superfície a repintar esteja afetada por fumos de tabaco — como em bares, escritórios etc. —, é necessário imprimir com Selante Universal para evitar sangrias posteriores

Em superfícies com têmpera ou em mau estado, aplicar uma camada de Procofix, eliminando previamente lascas e aplicando Proplast, se necessário.

Em superfícies exteriores desgastadas ou pulverulentas, aplicar previamente uma camada de Procolite Fundo Penetrante.

Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta Ficha Técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.

Observações

Caso as superfícies a pintar estejam contaminadas com bolor, é imprescindível que se limpem adequadamente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Instruções de Segurança

Consultar etiquetagem da embalagem.

Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

Tempo de armazenagem

24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 30 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.

Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.

Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.

O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.

A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

