



Ficha Técnica

CUMBRE ELEGANCE

Grupo: Pinturas Plásticas

DESCRIPCIÓN Pintura plástica de aspecto lacado

PROPIEDADES

- * 0% disolvente añadido
- * Fácil de aplicar
- * No salpica
- * Excelente opacidad
- * Máximo rendimiento

USOS Adecuada para interiores. Adecuada para trabajos donde se requiera un acabado extra-liso, elegante y perfecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero vinílico.
Pigmentos	Dióxido de titanio.
Disolvente	Agua.
Brillo	< 3 a 85° (Extra mate)
COV	< 2 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	44 ± 2% en volumen / 59 ± 2% en peso.
Densidad	1,43 ± 0,03 Kg/L.
Viscosidad	130 ± 5 U.K. a 20°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	3 horas.
	Adquiere su máxima resistencia a los 15 días.
Rendimiento teórico	12 - 14 m ² /L por litro y capa, según superficie.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Resistencia al frote húmedo	Clase 2 (Norma UNE EN 13300)
Opacidad	Clase 3 (Norma UNE EN 13300)
Certificación ecológica	EU Ecolabel: ES-CAT/044/004

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	De 5°C a 35°C.
Máxima humedad relativa	85 %
	No es recomendable aplicar a pleno sol ni a temperaturas del soporte elevadas ó inferiores a 5°C.

Útiles de Aplicación

Brocha/rodillo

Pistola airless

Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0-5% en volumen	5-10% en volumen
Limpieza de útiles	Agua.	
SISTEMAS DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.	
Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.	
Superficies nuevas		
Albañilería	Aplicar una primera mano diluida al 10-15% con agua. La segunda mano diluir hasta 5% si es preciso.	
Madera / Yeso	Imprimir con Selladora AQ o Acritec Multiprimer.	
Yeso muerto ó Pulverulento	Fijar con Acritec Multiprimer ó Procofix.	
Acabado	Aplicar una segunda mano de Cumbre Elegance de acuerdo con las condiciones de aplicación.	
Superficies pintadas	Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Cumbre Elegance. Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimir previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores. En superficies interiores con temple o en mal estado aplicar, una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.	
OBSERVACIONES	Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, es imprescindible que se limpien adecuadamente.	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Obtención de colores	Puede obtenerse una amplia gama de colores pastel con Tinte Natura, dosis máxima 5% excepto el color Bermellón que no debe ser utilizado en exteriores.
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

