



Ficha Técnica

CUMBRE ELEGANCE

Grupo: Tintas Plásticas

DESCRIÇÃO Tinta plástica com aspeto lacado

PROPRIEDADES

- * 0% dissolvente acrescentado
- * Fácil de aplicar
- * Não salpica
- * Excelente opacidade
- * Máximo rendimento

APLICAÇÕES Adequada para interiores. Adequada para trabalhos onde se requeira um acabamento extraliso, elegante e perfeito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Copolímero vinílico.
Pigmentos	Dióxido de titânio.
Dissolvente	Água.
Brilho	< 3 a 85 °C (Extramate)
COV	< 2 g/l (Valor limite na UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l (2010)).
Teor de sólidos	44 ± 2% em volume / 59 ± 2% em peso.
Densidade	1,43 ± 0,03 kg/l.
Viscosidade	130 ± 5 U.K. a 20 °C.
Secagem a 23 °C e 50% H.R.	30 minutos.
Repintura	3 horas.
	Adquire a sua máxima resistência após 15 dias.
Rendimento teórico	12 - 14 m ² /l e por camada, em função da superfície.

CERTIFICAÇÕES E RELATÓRIOS DE ENSAIO

Resistência à fricção húmida	Classe 2 (Norma UNE EN 13300)
Opacidade	Classe 3 (Norma UNE EN 13300)
Certificação ecológica	EU Ecolabel: ES-CAT/044/004

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação	De 5 °C a 35 °C.
Humidade relativa máxima	85%
	Não é recomendável aplicar ao sol nem a temperaturas do suporte elevadas ou inferiores a 5 °C.

Utensílios de Aplicação

Trincha/rolo

Pistola Airless

Dissolvente	Água	Água
Diluição	0-5% em volume	5-10% em volume
Limpeza de utensílios	Água.	
SISTEMAS DE APLICAÇÃO	Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização.	
Preparação prévia	As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, efflorescências, óxido, gorduras, ceras etc. e estar adequadamente imprimadas.	
Superfícies novas		
Alvenaria	Aplicar uma primeira demão diluída a 10-15% com água. Na segunda demão, diluir até 5%, se necessário.	
Madeira/Gesso Gesso “morto” ou Pulverulento	Imprimir com Selante AQ ou AcriTec Multiprimer. Fixar com AcriTec Multiprimer ou Procofix.	
Acabamento	Aplicar uma segunda demão de Cumbre Elegance de acordo com as condições de aplicação.	
Superfícies pintadas	Caso a tinta se encontre em boas condições, limpar e aplicar Cumbre Elegance. Caso a superfície a repintar esteja afetada por fumos de tabaco — como em bares, escritórios etc. —, é necessário imprimir com Selante Universal para evitar sangrias posteriores. Em superfícies interiores com têmpera ou em mau estado, aplicar uma camada de Procofix, eliminando previamente lascas e aplicando Proplast, se necessário. Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta ficha técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.	
OBSERVAÇÕES	Caso as superfícies a pintar estejam contaminadas com bolor, é imprescindível que se limpem adequadamente.	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Obtenção de cores	Pode obter-se uma ampla gama de cores pastel com Corante Natura, dose máxima 5%, exceto a cor Vermelhão, que não deve ser utilizada em exteriores.
Instruções de Segurança	Consultar etiquetagem da embalagem. Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.
Tempo de armazenagem	24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática. Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado. Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo. O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário. A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

