



CUMBRE ACETINADO MIX



Grupo: Tintas Plásticas

DESCRIÇÃO

Tinta plástica de máxima qualidade

PROPRIEDADES

- * Excelente facilidade de aplicação
- * Boa opacidade
- * Máximo rendimento
- * Máxima lavabilidade
- * Não salpica
- * Com conservante antibolor

APLICAÇÕES

Adequada para interiores e exteriores. Pela sua resistência, é adequada em espaços públicos e zonas de tráfego

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Copolímero acrílico-estirenado.
Pigmentos	Dióxido de titânio, dependendo da base.
Dissolvente	Água.
Brilho	≤ 17 a 60 °C (Acetinado)
Teor de sólidos	34 - 39% em volume, em função da base / 48 - 51% em peso, em função da base.
COV	< 29 g/l (Valor limite na UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l (2010)).
Densidade	1,15 - 1,34 kg/l, em função da base.
Viscosidade	121 - 138 U.K. a 20 °C, em função da base.
Secagem a 23 °C e 50% H.R.	30 minutos.
Repintura	3 horas.
Rendimento teórico	12 - 14 m ² /l em função do suporte e modo de aplicação.

CERTIFICAÇÕES RELATÓRIOS DE ENSAIO

**Resistência à fricção húmida
Opacidade**

Classe 1 (Norma UNE EN 13300)
Classe 3 (Norma UNE EN 13300)



MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação	Entre 5 °C e 35 °C.	
Humidade relativa máxima	85%. Não é recomendável aplicar ao sol ou a temperaturas do suporte elevadas.	
Utensílios de Aplicação	<u>Trincha/rolo</u>	<u>Pistola Airless</u>
Dissolvente	Água	Água
Diluição	5-10%	0-5%
Limpeza de utensílios	Água.	
SISTEMAS DE APLICAÇÃO	Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização.	
Preparação prévia	As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, eflorescências, óxido, gorduras, ceras etc. e estar adequadamente imprimadas.	
Superfícies novas:		
Alvenaria	Aplicar uma primeira demão diluída a 10 - 15%. A segunda demão aplicar-se-á sem diluir ou diluindo, no máximo, 5%.	
Madeira/Gesso	Imprimir com AcriTec Multiprimer ou Selante AQ	
Gesso “morto” ou Pulverulento	Fixar com AcriTec Multiprimer ou Procofix.	
Acabamento	Aplicar uma segunda demão de Cumbre Acetinado Mix de acordo com as condições de aplicação.	
Superfícies pintadas	Caso a tinta se encontre em boas condições, limpar o pó e aplicar Cumbre Acetinado Mix. Em superfícies com têmpera ou em mau estado, aplicar uma camada de Procofix, eliminando previamente lascas e aplicando Proplast, se necessário. Caso a superfície a repintar esteja afetada por fumos de tabaco — como em bares, escritórios etc. —, é necessário imprimir com Selante Universal para evitar sangrias posteriores. Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta Ficha Técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Instruções de Segurança	Consultar etiquetagem da embalagem. Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.
Tempo de armazenagem	24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.
O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

