



## DIQUE PINTURA PLÁSTICA

Grupo: Productos Antihumedad

### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica con conservante antimoho.

### PROPIEDADES

- \* Interior-Exterior.
- \* Excelente opacidad.
- \* Excelente lavabilidad.
- \* No salpica.
- \* Fácil aplicación.
- \* Resistencia al frote húmedo: Clase 3 (Norma UNE-EN 13300).
- \* Opacidad: Clase 3 (Norma UNE-EN 13300).

### USOS

Para paredes y techos enlucidos de yeso y paramentos enlucidos de cemento en exteriores e interiores, sometidos a ambientes húmedos y condensaciones superficiales que favorecen la formación de moho en viviendas y locales en general.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Vehículo fijo:** Copolímero acrílico-estirenado

**Pigmentos:** Dióxido de titanio

**Disolvente:** Agua

**Brillo:** Mate Sedoso.

**Color:** Blanco.

**COV:** < 20 g/L

**Contenido en sólidos:** 29 % en volumen. 48 % en peso.

**Densidad (g/cc):** 1,35 Kg/L Aproximadamente.

**Secado a 23°C / 50% H.R.:** Al tacto: 1 hora.

**Repintado:** 4-5 horas.

Adquiere su máxima resistencia a los 15 días.

**Rendimiento teórico:** De 10 a 14 m<sup>2</sup>/L, según superficie.

**Espesor de película:** 70-100 micras húmedas. 20-30 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 3 (Norma UNE-EN 13300).

**MODO DE EMPLEO****CONDICIONES  
DE APLICACIÓN:****Temperatura de aplicación:** 5°C. 35°C**Máxima humedad relativa:** 85 %.

No es recomendable aplicar a pleno sol ó temperaturas del soporte elevadas.

**Útiles de Aplicación:** Homogeneizar el producto antes de su utilización.Brocha/rodilloPistola airless**Disolvente:** Agua

Agua

**Dilución:** 0-5%

5-10%

**Limpieza de útiles** Agua.**SISTEMA****DE APLICACIÓN:** Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.**Preparación previa:** Las superficies deben estar consistentes y sanas en su totalidad. Limpiar y secar la superficie.**Superficies nuevas:****Albañilería:** Aplicar una primera mano diluida al 10-15%. La segunda mano diluir hasta 5% si es preciso.**Yeso "muerto" o pulverulento:** Fijar con Procolite Fondo Penetrante.**Hierro / Acero:** Imprimir con Procofer Expert Mino Antioxidante o Procofer Expert Imprimación Antioxidante.**Madera:** Imprimir con Selladora Universal o Acritec Multiprimer.**Superficies pintadas:** Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Dique Pintura Plástica.

En superficies interiores con temple ó en mal estado, aplicar una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.

En superficies desgastadas ó pulverulentas, aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

**OBSERVACIONES** Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, es imprescindible que se limpien adecuadamente.**Teñido** Si desea teñirse pueden utilizarse Colorantes LP ó Tinte Universal Procolor, como máximo 5%**INFORMACIÓN ADICIONAL****Instrucciones de Seguridad:** Consultar etiquetado del envase.  
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



**Código : 191.0100**

**Producto: Dique Pintura Antimoho**

---