



FICHA TÉCNICA

MINIO

Grupo: Imprimações

DESCRIÇÃO Imprimação sintética antioxidante sem chumbo.

PROPRIEDADES * Muito boa proteção contra a oxidação.

* Excelente aderência. * Secagem rápida.

APLICAÇÕES Para a proteção de superfícies de ferro/aço em geral, tanto em exteriores como

em interiores.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo Resinas alquídicas longas em óleo.

Pigmentos Pigmentos orgânicos e inorgânicos selecionados e inibidores de corrosão.

Dissolvente Hidrocarbonetos alifáticos.

Brilho Acetinado. Cor Laranja.

Teor de sólidos $55\% \pm 2$ em volume. $74\% \pm 2$ em peso.

COV 490 g/l

 $\begin{array}{lll} \textbf{Densidade} & 1,340 \pm 0,05. \text{ kg/l.} \\ \textbf{Viscosidade} & 91 \text{ U.K a 25 °C.} \\ \textbf{Secagem a 23 °C e 50% H.R.} & 4-5 \text{ horas.} \\ \textbf{Repintura} & Após 16 \text{ horas.} \end{array}$

Rendimento teórico 10 - 14 m²/l aproximadamente, aplicado com trincha. **Espessura de película** 70 - 100 micras húmidos. 38 - 55 micras secos.

O rendimento prático varia em função do tipo e do estado da superfície e da absorção do suporte, bem como do modo de aplicação e do grau de

diluição.

Resistência ao calor 90 °C (calor seco).

MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação Entre 5 °C e 40 °C.

Humidade relativa máxima 85%.

Utensílios de Aplicação

Trincha, rolo, pistola aerográfica, pistola Airless. Produto pronto a utilizar.

Diluição

Em caso de diluição, utilizar Dissolvente Sintéticos e Gorduras.

Limpeza de utensílios Dissolvente Sintéticos e Gorduras ou Limpín.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização. É

conveniente agitar o produto várias vezes durante a sua utilização.

Preparação prévia As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, eflorescências,

óxido, gorduras, ceras etc.

Superfícies novas:

Ferro/Aço: Aplicar uma ou duas demãos de Procofer Expert Minio Antioxidante tal

como se indica nas condições de aplicação.

Superfícies pintadas Se se aplicar em superfícies pintadas, será necessário raspar as zonas

oxidadas e mal aderidas. Eliminar a sujidade e imprimar as zonas de metal

desprotegido com Procofer Expert Minio Antioxidante.

Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta ficha técnica, consultar o nosso Serviço Técnico

Comercial.

OBSERVAÇÕES O melhor resultado obtém-se com o produto aplicado com trincha.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Instruções de Segurança Consultar etiquetagem da embalagem.

Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

Tempo de armazenagem 36 meses após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob

telhado.





Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padroes da Akzonobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado. Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo. O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.

A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as caraterísticas do produto não foram modificadas por uma edição posterior.



