



## TINTA PISCINAS

**Grupo: Especialidades**

**DESCRIÇÃO** É uma tinta sem dissolvente, especial para a pintura de piscinas, as quais protege, proporcionando um acabamento de inigualável beleza.

**PROPRIEDADES**

- \* Grande aderência.
- \* Aplicável sobre borracha clorada.
- \* Total resistência à água.
- \* Fácil de limpar, ininflamável e com cheiro agradável.
- \* Excelente cobertura.
- \* Com conservante antibolor.

**APLICAÇÕES** Pelas suas características e qualidades, é especialmente indicado para a proteção e o embelezamento de piscinas de cimento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Veículo fixo</b>	Copolímeros acrílicos, dióxido de titânio e pigmentos de grande resistência química.
<b>Dissolvente</b>	Água
<b>Brilho</b>	Mate.
<b>Cor</b>	Azul.
<b>Teor de sólidos</b>	45 ± 1% em volume, 66% ± 1% em peso
<b>Densidade</b>	1,60 (± 0,05) kg/l
<b>Secagem</b>	1 hora.
<b>Repintura</b>	Pode ser repintado após 4 horas.
<b>Opacidade</b>	Muito boa.
<b>Rendimento teórico</b>	8 a 11 m <sup>2</sup> por litro e camada, em função do estado do suporte e da absorção do mesmo.
<b>Dureza</b>	Muito boa

### **MODO DE**

### **APLICAÇÃO**

#### **CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

**Utensílios** de Com rolo, trincha ou pistola.  
**Aplicação**

**Limpeza de utensílios** Água.

#### **SISTEMAS DE APLICAÇÃO**

**Preparação prévia** Mexer bem o produto antes da sua aplicação.  
A superfície a limpar deve estar limpa e seca.  
Aplicar duas ou três camadas. Diluir a primeira demão com 10% de água.

**Piscinas de cimento novas** Encher com água, deixar decorrer alguns meses antes de pintar. Lavar a superfície com Procolor Mordente ou Ácido Clorídrico a 10% em água. Deixar atuar durante alguns minutos e lavar em seguida com abundante água a pressão.

Esperar dois ou três dias antes de proceder à pintura

**Piscinas antigas NÃO pintadas** Lavar com mistura de 1 kg de Fosfato Trissódico com 10 litros de água. Eliminar os bolores e as incrustações com escovagem. Lavar com água a pressão e esperar entre dois e três dias antes de pintar.

**Precauções** Após a pintura, esperar 15 dias antes de encher a piscina de água.

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Embalamento** 4 litros.

**Instruções de Segurança** Consultar etiquetagem da embalagem.  
Para mais informações, solicitar a *Folha de Dados de Segurança*.

**Tempo de armazenagem** 18 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática. Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado. Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo. O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário. A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

