



A SUA COLOR EXPERIENCE

Grupo: Tintas Plásticas

Cor Perfeita.

Resultado Garantido

A Sua Color Experience é uma amostra de Color Mix, não de produto. Dependendo do produto que finalmente se escolha para o acabamento final, podem existir ligeiras diferenças entre esta e a Sua Color Experience (devido ao nível de brilho ou à textura do acabamento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo

Copolímero vinílico.

Pigmentos

Dióxido de titânio, dependendo da base.

Dissolvente

Água.

Brilho

≤ 4 a 85 °C (Mate)

Cor

De acordo com o catálogo de cores Procolor Mix 55/05.

COV

< 29 g/l (Limite UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010)).

Teor de sólidos

40 - 42% em volume / 55 - 62% em peso (em função da base).

Densidade

1,33 - 1,57 kg/l (em função da base).

Viscosidade

115 ± 4 U.K. a 20 °C

Secagem a 23 °C e 50% H.R.

30 minutos.

Repintura

3 horas.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação

Entre 5 °C e 35 °C.

Humidade relativa máxima

85% Não é recomendável aplicar a temperaturas do suporte elevadas.

Utensílios de Aplicação

Trincha

Diluição

5-10% com água

Limpeza de utensílios

Água.

Preparação prévia

As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, eflorescências, óxido, gorduras, ceras etc. e estar adequadamente imprimadas.

Instruções de Segurança

Consultar etiquetagem da embalagem ou a Ficha de Segurança.

Tempo de armazenagem

24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.

Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.

Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.

O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.

A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – Calle Bari, n.º 57 – Plataforma Logística (PLAZA) - 50197 Saragoça (Espanha)

Telefone: (+34) 901 760 250

Sociedade Unipessoal Insc. Reg. Com. de Saragoça, F. 203, T. 4299, F. n.º Z-63076, Insc. 2.º - NIF B-08218158

Edição 04/2018
Esta edição anula as anteriores

