



FICHA TÉCNICA

PROCOBAR AQ BRILHANTE



Grupo: Produtos para a Madeira

DESCRIÇÃO

Verniz transparente à base de resinas acrílicas modificadas com poliuretano em base aquosa.

PROPRIEDADES

- * Grande resistência à abrasão.
- * Excelente dureza e elasticidade.
- * Com resina de poliuretano.
- * Não se mancha por contacto ocasional de produtos domésticos, tais como: licores, perfumes, óleos, sumos etc.
- * Totalmente lavável com água, sabão, detergentes e restantes produtos de limpeza de uso doméstico.

APLICAÇÕES

Para o envernizamento de parqué, pavimentos de madeira e madeira interior em geral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Resinas acrílicas modificadas com poliuretano.
Dissolvente	Água.
Brilho	Brilhante.
Cor	Incolor tingível
Teor de sólidos	30% ± 2 em volume. 33% ± 2 em peso.
COV	Valor limite na UE para este produto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém um máximo de 110 g/l COV
Densidade (g/cl)	1,04 ± 0,03
Viscosidade	30 s. ± 2 C.F. n.º 4
Secagem a 23 °C e 50% H.R.	Sem pegajosidade: meia hora.
Repintura	4 horas e menos de 48 horas. Para pisar: 24 horas.
Rendimento teórico	11-16 m ² /l/camada, aproximadamente.
Espessura de película	60-80 micras húmidos. 22-30 micras secos. O rendimento prático varia em função do tipo e do estado da superfície e da absorção do suporte, bem como do modo de aplicação e do grau de diluição.

CERTIFICAÇÕES E RELATÓRIOS DE ENSAIO

Classificação reação ao fogo (Norma EN 13501-1:2007)	C-s2, d0 (para paredes e tetos) Bfl-s1 (para chãos)
--	--

MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do suporte 5 °C e 35 °C.
Humidade relativa máxima 85%

Utensílios de Aplicação	<u>Trincha</u>	<u>Pistola aerográfica</u>
Dissolvente	água	água
Diluição	Não é necessário	5% em volume
Limpeza de utensílios	Água.	

SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Preparação prévia Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização.

Madeira nova A superfície deve estar seca e completamente limpa de pó, gorduras, ceras, sal etc.

Madeira envernizada Limpar e lixar a superfície. Aplicar a primeira camada diluída a 10%. Aplicar duas demãos sem diluir e com um intervalo de 6-8 horas, lixando suavemente entre camadas.

Madeira envernizada Caso o verniz antigo se encontre em bom estado, limpar, lixar a superfície e aplicar Procobar AQ Brilhante.

Caso o verniz se encontre em mau estado, gretado, lascado, seco ou mal aderido, é necessário eliminá-lo previamente com lixagem ou com Removedor de Tintas e proceder como em madeira nova.

Superfícies pintadas Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta ficha técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.

OBSERVAÇÕES É conveniente lixar suavemente entre camadas de forma a obter a máxima aderência.

Para um melhor acabamento, aplicar seguindo o fio da madeira.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Precauções de Utilização e Manuseamento Tratamentos como lixagem, queima etc. das películas de tinta podem criar pó e/ou fumos perigosos.

Trabalhar em zonas bem ventiladas. Utilizar equipamento de proteção individual (respiratória) adequado quando necessário.

Instruções de Segurança Consultar etiquetagem da embalagem.
Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

Tempo de armazenagem 24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.

Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.

Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo. O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.

A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

