



FICHA TÉCNICA

PROCOBAR NAUTIC

Grupo: Produtos para a madeira

DESCRIÇÃO

Verniz transparente à base de resinas sintéticas com suave cor ambarina.

PROPRIEDADES

- * Excelente brilho e transparência.
- * Alta resistência em condições extremas.
- * Resistente aos raios UV.
- * Excelente em ambientes marítimos e em alta montanha.
- * Muito boa elasticidade.
- * Totalmente lavável.

APLICAÇÕES

Pela sua excelente dureza e resistência à intempérie, à água e a fricções, é muito indicado para o envernizamento de qualquer classe de construções de madeira, tanto em interiores como em exteriores, e especialmente para embarcações, devido ao seu contacto contínuo com a água e o ambiente marítimo. A sua aplicação também é indicada em portas, janelas, mesas, cadeiras etc., principalmente quando os objetos são submetidos a condições severas de humidade, como acontece em cozinhas e casas de banho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Resinas alquídicas modificadas.
Dissolvente	Hidrocarbonetos alifáticos.
Brilho	Brilhante.
Cor	Incolor (suave cor ambarina).
Teor de sólidos	48% ± 2 em volume. 55% ± 2 em peso.
COV	Valor limite na UE para este produto (cat. A/e): 400 g/l. Este produto contém um máximo de 395 g/l COV
Densidade	0,92 ± 0,02 kg/l.
Viscosidade	83 ± 2 C.F. 4
Secagem a 23 °C e 50% H.R.	Sem pegajosidade: 6 - 8 horas.
Repintura	24 horas.
Rendimento teórico	12 - 16 m ² /l aproximadamente.
Espessura de película	60-80 micras húmidos. 30-40 micras secos. O rendimento prático varia em função do tipo e do estado da superfície e da absorção do suporte, bem como do modo de aplicação e do grau de diluição.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.

Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.

Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.

O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.

A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.



Edição 09/2018
A presente edição anula as anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. – Calle Bari, n.º 57 – Plataforma logística (PLAZA) 50197 Saragoça Espanha
Telefone: (+34) 901 760 250
Sociedade Unipessoal Insc. Reg. Com. de Saragoça F. 203, T. 4299, F. n.º Z-4299, Insc. 2.º - NIF B-08218158



MODO DE APLICAÇÃO**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

Temperatura de aplicação 5 °C e 40 °C.

Humidade relativa máxima 85%

Utensílios de Aplicação	<u>Trincha/rolo</u>	<u>Pistola aerográfica</u>
Dissolvente	Sintéticos e Gorduras	Dissolvente Sintéticos e Gorduras
Diluição	Não é necessário	5-10% em volume

Limpeza de utensílios Dissolvente Sintéticos e Gorduras ou Limpín.

SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização.

Preparação prévia A superfície deve estar seca e completamente limpa de pó, gorduras, ceras, sal etc.

Madeira nova A primeira camada dar-se-á com o produto diluído a 15-20%. Após 24 horas, lixar suavemente e aplicar as camadas seguintes com o produto sem diluir.

Madeira envernizada Caso o verniz antigo se encontre em bom estado, limpar, lixar a superfície e aplicar Procobar Nautic.
Caso o verniz se encontre em mau estado, gretado, esbranquiçado ou mal aderido, eliminá-lo com lixagem ou com Removedor de Tintas e proceder como em madeira nova.

Superfícies pintadas Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta ficha técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.

OBSERVAÇÕES

É conveniente lixar suavemente entre camadas de forma a obter a máxima aderência. Se se pretender proteger a madeira contra insetos, podridões e manchas de fungos, aplicar Procotec Fundo Plus como camada de fundo.

Para obter a máxima duração em exteriores, aconselha-se aplicar três camadas de Procobar Nautic

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Precauções de Utilização e Manuseamento Tratamentos como lixagem, soldadura, queima etc. das películas de tinta podem criar pó e/ou fumos perigosos.
Trabalhar em zonas bem ventiladas. Utilizar equipamento de proteção individual (respiratória) adequado quando necessário.

Instruções de Segurança Consultar etiquetagem da embalagem.
Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

Tempo de armazenagem 36 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.

Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AKZO NOBEL, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.

Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo. O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.

A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

EDIÇÃO 2/99. A presente edição anula as anteriores.

