

PROCOFER EXPERT SATINADO MIX**Código: 299****Grupo: Esmaltes****DESCRIPCIÓN**

Esmalte antioxidante satinado para decoración y protección duradera de las superficies. La fórmula NanoPlus Protect¹⁰® con nanotecnología incorporada ofrece una protección de hasta 10 años.

PROPIEDADES

- * Fórmula Procolor NanoPlus Protect¹⁰®
- * Antioxidante
- * Directo al metal / óxido.
- * Excelente poder anticorrosivo.
- * Contiene poliuretano.
- * Alto contenido en sólidos.
- * No contiene plomo ni cromatos.

USOS

Para la decoración y protección de hierro y acero en interiores y exteriores sin necesidad de imprimación previa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Mezcla de resinas alquídicas modificadas.
Pigmentos	Pigmentos sólidos a la luz y extendedores especialmente seleccionados.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.
Brillo	35% ± 5 a 60°
Color	Según carta colores Procolor Mix 55/05.
COV	470 g/L
Contenido en sólidos	50% ± 2 en volumen según Base. 65% ± 2 en peso según Base.
Densidad	Varía según base entre 1,1-1,25 Kg./L
Viscosidad	95 ± 5 KU a 25°
Secado	3 - 4 horas sin pegajosidad a 95 micras húmedas a 25° y 50% HR.
Repintado	Entre 18 y 24 horas.
Rendimiento teórico	9 - 11 m ² /L aproximadamente.
Espesor de película	90 - 110 micras húmedas. 45 - 55 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo de estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación.
Resistencia al calor	90°C (calor seco)

MODO DE EMPLEO**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Temperatura de aplicación	Entre 5° y 40°
Máxima humedad relativa	85%
Útiles de Aplicación	Brocha/Rodillo/Pistola
Dilución	Si procede diluir, utilizar Disolvente Sintéticos y Grasos Procolor
Limpieza de útiles	Disolvente Sintéticos y Grasos Procolor


**SISTEMA
DE APLICACIÓN**

Aplicar directamente del envase para brocha o rodillo.
Para aplicación a pistola, diluir convenientemente dependiendo del equipo de aplicación.

Preparación previa

Las superficies deben estar secas y libres de grasa, polvo, calamina y partículas sueltas de óxido o pintura

Superficies nuevas:

Hierro / Acero: Aplicar directamente 2 manos de Procofer Expert Satinado Mix.

Metales no féreos: Para asegurar una buena adherencia, aplicar 1 mano de Procofer Expert Imprimación Universal y 1 ó 2 manos de Procofer Expert Satinado Mix.
(Aluminio, Galvanizados, etc.)

Repintado

Si la pintura vieja está en buen estado, lavar y lijar suavemente para matizar, eliminar el polvo y aplicar 1 ó 2 manos de Procofer Expert Satinado Mix. Si está en mal estado, o con partículas de óxido/pintura sueltas se deberá eliminar completamente y proceder como en superficies nuevas

Observaciones

En exteriores y ambientes agresivos es aconsejable potenciar la acción anticorrosiva aplicando 1 mano de Procofer Expert Imprimación Antioxidante o Universal y 2 manos de Procofer Expert Satinado Mix.

La protección hasta 10 años puede variar en caso de condiciones climáticas extremas, fuerte humedad ambiental o por no seguir las instrucciones de uso recomendadas.

Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Teñido

Con la máquina de color Mix Procolor.

INFORMACIÓN ADICIONAL
**Precauciones de Uso
y Manipulación**

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 40°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

