Ficha Técnica

PROCOLITE FONDO PENETRANTE

Grupo: Productos para Fachadas - Renova

DESCRIPCIÓN

Imprimación incolora al disolvente.

PROPIEDADES

* Máxima adherencia sobre soportes degradados.
* Excelente poder de penetración.

USOS

Debido a su gran adherencia y poder de penetración está especialmente indicado para imprimar materiales de construcción degradados por el transcurso del tiempo como morteros de cemento, ladrillos, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Brillo	Satinado.
Color	Transparente, incoloro
COV	< 745 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/h): 750 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	9 ± 1% en volumen. 12 ± 1% en peso.
Densidad	0,832 Kg/L.
Viscosidad	55 seg. C.ISO. 3
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Al tacto: 1 hora
Repintado	24 horas.
Rendimiento teórico	Muy variable, en función de la porosidad de la superficie. Como orientación pueden fijarse en 7 m^2 por litro y mano. El rendimiento práctico variará en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN	
Temperatura de aplicación	5 y 40ºC.
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Brocha/Rodillo
Dilución	No precisa
Limpieza de útiles	Disolvente Sintéticos y Grasos 160.0920 o Limpin 152.0923.
SISTEMAS DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Preparación previa	Elimínense por medios adecuados (cepillado, raspado, etc.), los residuos de cemento, arena, yeso, etc., y todas las materias que no tengan buena adherencia. Si hay grietas, agujeros, desconchados, etc., se repararan o emplastecerán previamente, y una vez bien secas ya se puede aplicar Procolite Fondo Penetrante, procurando que las superficies queden bien impregnadas para favorecer al máximo su fijación. Si existe formación de mohos o algas, eliminar previamente la contaminación con Dique Limpiador Antimoho + de Procolor previo a la aplicación de la imprimación.
Superficies pintadas	Si la pintura antigua se encuentra mal adherida, agrietada, pulverulenta, degradada o desconchada, se procederá a su eliminación y se tratará como en superficies nuevas Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
OBSERVACIONES	Procolite Fondo Penetrante no debe mezclarse con ningún otro tipo de pintura.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

AENOR ER-0002/1990

Edición 09/2018
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Bari 57 –Plataforma logística (PLAZA) 50197 Zaragoza España
Teléfono 901 760 250
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Zaragoza F. 203, T. 4299, H. nº Z-4299, Inscrip. 2º - N.I.F. B-08218158

Salud Seguridad Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química