



FICHA TECNICA

PROCOTEC FONDO PLUS

Grupo: Productos para la madera

DESCRIPCIÓN

Fondo incoloro con base disolvente para la protección preventiva de la madera contra hongos e insectos xilófagos (termitas, carcomas...)

PROPIEDADES

Protege eficazmente la madera de forma preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos (carcomas y polillas)

Actúa contra el efecto de la humedad, de la lluvia y del agua

Se aplica antes de aplicar barnices, protectores y pinturas.

No forma capa.

Uso interior y exterior.

Mejora la adherencia y el aspecto de los productos que se aplican por encima.

Una vez seco, admite cualquier color o acabado.

Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción del producto en la madera.

Después de seco no huele.

USOS

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cercas, pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas, vallas...).

Ideal para carpintería de exterior, como protector preventivo de los ataques de carcomas y hongos. También, se puede aplicar sobre tableros contrachapados, aglomerados, etc.

Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 15%).

GARANTIA DE CALIDAD

AKZO NOBEL COATINGS, S.L. garantiza la calidad del producto **Procotec Fondo Plus**, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Registro D.G.S.P. Nº 15-80-07499

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principios activos	Cipermetrina: 0,1% 3-yodo-2-propinil butilcarbamato (IPBC): 0.4% Propiconazol: 0.4%
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.
Brillo	Mate.
Color	Incoloro.
Contenido en sólidos	4,2% ±0,5% en volumen. 5,8% ± 0,5% en peso.
Densidad	0,81 ± 0,05 Kgr/Lt.
Viscosidad	Muy Fluido
Secado a 23°C. y 50% H.R.	Sin pegajosidad: 12-24 horas.
Repintado	12 horas.
Rendimiento teórico	Imprimación preventiva contra pudriciones e insectos: 130ml/m2 en dos o más manos.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	5 y 40°C.
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Brocha
Disolvente	
Dilución	No precisa
Limpieza de útiles	Disolvente Sintéticos y Grasos 160.0920 o Limpin 152.0923.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Preparación previa	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. La madera debe estar limpia, seca, libre de polvo, suciedad, grasa o humedad. El contenido de humedad de la madera no será superior al 15%.
Madera nueva	Aplicar Procotec Fondo Plus sin diluir de acuerdo con los Datos de Aplicación.
Madera barnizada	Cualquier pintura o barniz existente debe ser totalmente eliminado, utilizando un decapante de pintura adecuado o mediante abrasivos.
Superficies pintadas	Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

Una capa de Procotec Fondo Plus proporciona la protección adecuada para la mayoría de las construcciones de madera.

Procotec Fondo Plus debe ser aplicado sobre la totalidad de la superficie de madera; prestar especial atención en las juntas y empalmes entre travesaños, los bordes superiores e inferiores de puertas, ventanas, etc.

El tratamiento de acabado se realizará lo antes posible después de haber aplicado Procotec Fondo Plus. En cualquier caso no se demorará más de tres meses la terminación del tratamiento.

Algunas maderas contienen un alto nivel de resinas, látex o aceites.

Estos materiales afectan seriamente el secado y la adhesión de los acabados, por ello se deben eliminar frotando con un paño mojado con disolvente orgánico como la acetona.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

