



Ficha Técnica

PROCOTEX EXTRA-LISO MATE

Grupo: Productos para fachadas - Renova

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico.

PROPIEDADES

- * Con conservante antimoho.
- * Elástico, resistencia a la fisuración A1.
- * Excelente impermeabilidad al agua W3.
- * Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- * Colores resistentes a la intemperie.
- * Buena cubrición y rendimiento.
- * Buena adherencia
- * Fácil aplicación, no salpica.
- * Su acabado extra liso minimiza los repasos.
- * Garantía hasta 7 años.

USOS

Adecuado como revestimiento para proteger y embellecer toda clase de superficies de albañilería exterior como cemento, morteros, revocos, hormigones, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.
Pigmentos	Dióxido de titanio, óxidos de hierro y pigmentos orgánicos.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Blanco, y colores s/carta.
Contenido en sólidos	46% en volumen y 67% en peso para el color Blanco.
COV	< 35 g/L
Densidad	Varía según color. Blanco 1,61 Kg/L.
Viscosidad	115 ± 5 U.K. a 20°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	Al tacto: 1 hora.
Repintado	4 - 5 horas.
Rendimiento teórico	De 8-10 m ² /L, en función de la rugosidad y absorción de la superficie.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Edición 09/2018
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. -Calle Bari 57 -Plataforma logística (PLAZA) 50197 Zaragoza España
Teléfono 901 760 250
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Zaragoza F. 203, T. 4299, H. nº Z-4299, Inscric. 2º - N.I.F. B-08218158



Espesor de película 100-125 micras húmedas. 45-60 micras secas.
El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

Norma En-1062/1 Transpirabilidad al vapor de agua: Clase V2 (media)
Impermeabilidad al agua : Clase W3 (alta)

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación De 5°C a 35°C.

Máxima humedad relativa 85 %
No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.

Útiles de Aplicación	<u>Rodillo/Rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0-5%	0-5%

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMAS

DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies deben estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc.

Superficies nuevas

Albañilería	Imprimir con una mano de Hydroprimer, Acrilfix o Procolite Fondo Penetrante.
Madera	Imprimir con Selladora Universal.

Acabado

Aplicar una o dos manos de Procotex Extra-Liso Mate de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas

Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar directamente Procotex Extra-Liso Mate
Si la pintura antigua se encuentra mal adherida, agrietada o desconchada, se procederá a su eliminación y se tratará como en superficies nuevas.
En superficies muy gastadas o pulverulentas aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.
Si existe formación de mohos o algas, se deberá imprimir adecuadamente.

OBSERVACIONES

Se pueden obtener infinidad de tonalidades mezclando entre sí colores de Procotex Extra-Liso Mate o bien tiñendo con Colorante al Agua como máximo 5% a excepción del Colorante al Agua Rojo que no debe ser utilizado en exteriores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo condiciones de temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



